



JPW

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re Patent Application of

HASE, T. et al.

Atty. Ref.: 1035-502

Serial No. 10/811,240

TC/A.U.: 1772

Filed: March 29, 2004

Examiner: unassigned

For: LAMINATE FILM AND ARTICLE HAVING SAME

* * * * *

November 4, 2004

Commissioner for Patents
P.O. Box 1450
Alexandria, VA 22313-1450

Sir:

SUBMISSION OF PRIORITY DOCUMENTS

It is respectfully requested that this application be given the benefit of the foreign filing date under the provisions of 35 U.S.C. §119 of the following, a certified copy of which is submitted herewith:

<u>Application No.</u>	<u>Country of Origin</u>	<u>Filed</u>
2003-94346	JP	31 March 2003
2003-94275	JP	31 March 2003

Respectfully submitted,

NIXON & VANDERHYE P.C.

By: Frank P. Presta
Frank P. Presta
Reg. No. 19,828

FPP:cr
1100 North Glebe Road, 8th Floor
Arlington, VA 22201-4714
Telephone: (703) 816-4000
Facsimile: (703) 816-4100

日本国特許庁
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されて
いる事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed
with this Office.

出願年月日 2003年 3月31日
Date of Application:

出願番号 特願2003-094275
Application Number:
[ST. 10/C]: [JP2003-094275]


出願人
Applicant(s): 日本ビー・ケミカル株式会社
日本ペイント株式会社
本田技研工業株式会社

CERTIFIED COPY OF
PRIORITY DOCUMENT

2004年 9月16日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

小川



【書類名】 特許願

【整理番号】 BP14-4

【提出日】 平成15年 3月31日

【あて先】 特許庁長官 殿

【国際特許分類】 B29C 63/00
B32B 27/00

【発明者】

【住所又は居所】 大阪府枚方市招提大谷 2 丁目 1 4 番 1 号 日本ビー・ケ
ミカル株式会社内

【氏名】 北村 昌弘

【発明者】

【住所又は居所】 大阪府枚方市招提大谷 2 丁目 1 4 番 1 号 日本ビー・ケ
ミカル株式会社内

【氏名】 斎藤 芳彦

【発明者】

【住所又は居所】 大阪府枚方市招提大谷 2 丁目 1 4 番 1 号 日本ビー・ケ
ミカル株式会社内

【氏名】 長谷 高和

【特許出願人】

【識別番号】 593135125

【氏名又は名称】 日本ビー・ケミカル株式会社

【特許出願人】

【識別番号】 000230054

【氏名又は名称】 日本ペイント株式会社

【代理人】

【識別番号】 100080034

【弁理士】

【氏名又は名称】 原 謙三

【電話番号】 06-6351-4384

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 003229

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 要約書 1

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 メタリック調積層フィルム及びそれを用いた加飾成形体

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

ガードフィルム層 (A) 上にクリヤー塗膜層 (B) が積層されてなり、該クリヤー塗膜層 (B) 上に、さらに着色塗膜層 (C) が形成されてなるメタリック調積層フィルムであって、

上記クリヤー塗膜層 (B) は、少なくともアクリル系樹脂 (B1) と、ウレタン系オリゴマー (B2) と、多官能モノマー (B3) と、重合開始剤 (B4) とを含有するクリヤー塗料を含み、

上記クリヤー塗料は、上記アクリル系樹脂 (B1) の固形分重量と、上記ウレタン系オリゴマー (B2) の固形分重量と、上記多官能モノマー (B3) の固形分重量との合計量 (B1+B2+B3) 100 重量部中に、上記アクリル系樹脂 (B1) を固形分重量にて 29 重量部以上 70 重量部以下の範囲内となるように含有し、上記ウレタン系オリゴマー (B2) を固形分重量にて 20 重量部以上 70 重量部以下の範囲内となるように含有し、上記多官能モノマー (B3) を固形分重量にて 1 重量部以上 40 重量部以下の範囲内となるように含有し、さらに、上記合計量 (B1+B2+B3) 100 重量部に対して、上記重合開始剤 (B4) を固形分重量にて 0.1 重量部以上 20 重量部以下の範囲内となるように含有し、

上記着色塗膜層 (C) は、少なくともアクリル樹脂 (C1) と、ウレタン樹脂 (C2) と、光輝材 (C3) と、配向制御材 (C4) とを含有する着色塗料を含み、上記光輝材 (C3) は、少なくともアルミニウムフレークを含み、該アルミニウムフレークを含んでなる評価用塗膜が有する SV 値は 85 以上であり、かつ IV 値は 250 以上であり、上記配向制御材 (C4) は、体質顔料及び樹脂ビーズのうちの少なくとも一方を含み、

上記着色塗料は、上記アクリル樹脂 (C1) の固形分重量及び上記ウレタン樹脂 (C2) の固形分重量の合計量 (C1+C2) を 100 重量部中に、上記アクリル樹脂 (C1) を固形分重量にて 10 重量部以上 80 重量部以下の範囲内とな

るように含有し、上記ウレタン樹脂（C 2）を固形分重量にて 2 0 重量部以上 9 0 重量部以下の範囲内となるように含有し、さらに、上記合計量（C 1 + C 2）1 0 0 重量部に対して、上記アルミニウムフレークを固形分重量にて 1 重量部以上 3 0 重量部以下の範囲内となるように含有し、上記合計量（C 1 + C 2）1 0 0 重量部に対して、上記配向制御材（C 4）を固形分重量にて 2 重量部以上 2 0 重量部以下の範囲内となるように含有することを特徴とするメタリック調積層フィルム。

【請求項 2】

上記着色塗膜層（C）上には、さらに接着剤層が積層されていることを特徴とする請求項 1 記載のメタリック調積層フィルム。

【請求項 3】

上記ウレタン樹脂（C 2）が有するウレア結合量は、 0.14 mmol/g 以上 1.12 mmol/g 以下の範囲内であり、

上記アクリル樹脂（C 1）のガラス転移点は、 0°C 以上 100°C 以下の範囲内にあることを特徴とする請求項 1 又は 2 記載のメタリック調積層フィルム。

【請求項 4】

上記クリヤー塗料は光硬化性を有し、

光硬化前のクリヤー塗料を含んでなる上記クリヤー塗膜層（B）が有する破断伸び率は、 80°C にて 400% 以上であり、

光硬化後のクリヤー塗料を含んでなる上記クリヤー塗膜層（B）は、 25°C にて 80 N/mm^2 以上のユニバーサル硬度を有し、かつ、 20°C にて 400 kg/cm^2 以上の破断強度を有していることを特徴とする請求項 1、2 又は 3 記載のメタリック調積層フィルム。

【請求項 5】

上記ガードフィルム層（A）が有する破断強度は、 20°C にて 10 kg/cm^2 以上 200 kg/cm^2 以下の範囲内にあることを特徴とする請求項 1 ないし 4 のいずれか 1 項に記載のメタリック調積層フィルム。

【請求項 6】

請求項 1 ないし 5 のいずれか 1 項に記載のメタリック調積層フィルムを成型基

材に加飾してなる加飾成形体。

【発明の詳細な説明】

【0 0 0 1】

【発明の属する技術分野】

本発明は、自動車部品や電化製品、電子部品、建材等の成型品に対して、メタリック調の加飾を施すために用いられるメタリック調積層フィルム及びそれを用いた加飾成形体に関するものである。

【0 0 0 2】

【従来の技術】

自動車部品や電化製品、電子部品、建材等の成型品の塗装を行う際には、通常、部品表面に、異なる機能を有する複数の塗膜を形成することによって、物理的・化学的な耐久性や、塗膜形成後の成型品の美観である意匠性等を付与している。上記成型品に形成される複数の塗膜は、一般に、スプレー塗装によって形成されることが多い。スプレー塗装は、成型品が有する隙間や袋部等への塗着性に優れ、塗着効率にも優れていることから、幅広い分野で応用展開されている塗装法の一つとなっている。

【0 0 0 3】

その一方で、塗装場所の確保や塗装時の経済性、塗装工程管理等の点から、上記スプレー塗装には問題もある。すなわち、上記スプレー塗装によって成型品を加飾する場合、複数の塗膜を形成するため、塗料をスプレーするスプレー工程と塗料の焼付を行う焼付工程とが繰り返される多段階工程となる。そのため、これらの多段階工程を行う工程ラインが必要となり、この工程ラインのために広大な塗装場所を確保しなければならない。また、上記スプレー工程及び焼付工程を多段階的に行うために、塗装工程管理に煩雑さを招くといった問題や、エネルギー消費が大きくなるという問題もある。

【0 0 0 4】

そこで、上記スプレー法に求められている広大な塗装場所を必要とせず、塗装工程管理の容易性を備え、かつ加飾時のエネルギー消費量を低減し得る手法として、複数の塗膜が積層してなる積層フィルムを用いて成型品の加飾を行うフィル

ム加飾法が提案されている。このフィルム加飾法では、上記成型品の表面に、積層フィルムを密着させて配置することによって、上記成型品に加飾を施している（例えば、特許文献 1・2 等参照）。

【 0 0 0 5 】

このように、成型品表面に積層フィルムを配置すれば、スプレー塗装時に他段階的に繰り返されるスプレー工程及び焼付工程を行うことなく、成型品に複数の塗膜を形成することができる。それゆえ、スプレー塗装のように広大な塗装場所を確保する必要はなく、また、工程管理を容易にすることも可能となる。さらに、成型品に加飾に際して、多段階的な工程を必要としないため、消費エネルギー等の点から経済性を向上することもできる。

【 0 0 0 6 】

【特許文献 1】

特開 2 0 0 0 - 7 9 7 9 6 号公報（平成 1 2 （ 2 0 0 0 ） 年 3 月 2 1 日公開）

【 0 0 0 7 】

【特許文献 2】

特開平 1 0 - 5 8 8 9 5 号公報（平成 1 0 （ 1 9 9 8 ） 年 3 月 3 日公開）

【 0 0 0 8 】

【発明が解決しようとする課題】

しかしながら、上記従来の積層フィルムでは、成型品に加飾を好適に行い得るように加工性を重視しており、該積層フィルムによって加飾された成型品の意匠性には、さらなる改良の余地があった。

【 0 0 0 9 】

ここで、上記加工性とは、積層フィルムを用いて上記成型品を加飾した場合の、①成型品表面の積層フィルムの平滑性や、成型品本来の形状の再現性等の外観特性、②耐候性等の化学的特性、③積層フィルムと成型品との密着性や、積層フィルムの耐擦傷性や耐衝撃性等の物理的特性を指すものとする。また、上記意匠性とは、積層フィルムのキラキラの程度を示す光輝感や、積層フィルムの光散乱性、積層フィルムの明暗のコントラストを表すフリップフロップ性を指すものとする。

【0 0 1 0】

つまり、例えば、上記成型品としての自動車部品に加飾を施す場合、上記従来の積層フィルムでは、スプレー塗装された自動車ボディーと同様のメタリック感を獲得することが困難となっている。このように、従来の積層フィルムでは、成型品の加飾を行った場合に、スプレー塗装等の従来の塗装法と同等以上の意匠性を得ることは困難である。

【0 0 1 1】

本発明は、上記従来の問題点を解決するためになされたものであって、その目的は、成型品の加飾に際して優れた加工性を有し、かつ、加飾された成型品に対して、従来の塗装法と同等以上の意匠性を付与し得るメタリック調積層フィルム及びそれを用いた加飾成形体を提供することにある。

【0 0 1 2】

【課題を解決するための手段】

本発明者等は、上記課題に鑑み鋭意検討を行った結果、配向制御材（C 4）を添加することにより、高 S V 値及び高 I V 値を発現させることができるように、アルミニウムフレークの配向を制御することによって、高フリップフロップ性の優れた意匠性を備え、かつ、成型基材を加飾した場合の該成型基材の三次元形状の再現性や、成型基材との密着性、耐候性、耐擦傷性等に優れたメタリック調積層フィルムが得られることを見出し、本発明を完成させるに至った。

【0 0 1 3】

すなわち、本発明のメタリック調積層フィルムは、ガードフィルム層（A）上にクリアー塗膜層（B）が積層されてなり、該クリアー塗膜層（B）上に、さらに着色塗膜層（C）が形成されてなるメタリック調積層フィルムであって、上記クリアー塗膜層（B）は、少なくともアクリル系樹脂（B 1）と、ウレタン系オリゴマー（B 2）と、多官能モノマー（B 3）と、重合開始剤（B 4）とを含有するクリアー塗料を含み、上記クリアー塗料は、上記アクリル系樹脂（B 1）の固形分重量と、上記ウレタン系オリゴマー（B 2）の固形分重量と、上記多官能モノマー（B 3）の固形分重量との合計量（B 1 + B 2 + B 3）1 0 0 重量部中に、上記アクリル系樹脂（B 1）を固形分重量にて 2 9 重量部以上 7 0 重量部以

下の範囲内となるように含有し、上記ウレタン系オリゴマー (B 2) を固形分重量にて 20 重量部以上 70 重量部以下の範囲内となるように含有し、上記多官能モノマー (B 3) を固形分重量にて 1 重量部以上 40 重量部以下の範囲内となるように含有し、さらに、上記合計量 (B 1 + B 2 + B 3) 100 重量部に対して、上記重合開始剤 (B 4) を固形分重量にて 0.1 重量部以上 20 重量部以下の範囲内となるように含有し、上記着色塗膜層 (C) は、少なくともアクリル樹脂 (C 1) と、ウレタン樹脂 (C 2) と、光輝材 (C 3) と、配向制御材 (C 4) とを含有する着色塗料を含み、上記光輝材 (C 3) は、少なくともアルミニウムフレークを含み、該アルミニウムフレークを含んでなる評価用塗膜が有する SV 値は 85 以上であり、かつ IV 値は 250 以上であり、上記配向制御材 (C 4) は、体質顔料及び樹脂ビーズのうちの少なくとも一方を含み、上記着色塗料は、上記アクリル樹脂 (C 1) の固形分重量及び上記ウレタン樹脂 (C 2) の固形分重量の合計量 (C 1 + C 2) を 100 重量部中に、上記アクリル樹脂 (C 1) を固形分重量にて 10 重量部以上 80 重量部以下の範囲内となるように含有し、上記ウレタン樹脂 (C 2) を固形分重量にて 20 重量部以上 90 重量部以下の範囲内となるように含有し、さらに、上記合計量 (C 1 + C 2) 100 重量部に対して、上記アルミニウムフレークを固形分重量にて 1 重量部以上 30 重量部以下の範囲内となるように含有し、上記合計量 (C 1 + C 2) 100 重量部に対して、上記配向制御材 (C 4) を固形分重量にて 2 重量部以上 20 重量部以下の範囲内となるように含有することを特徴としている。

【0014】

また、本発明のメタリック調積層フィルムは、上記のメタリック調積層フィルムにおいて、上記着色塗膜層 (C) 上には、さらに接着剤層が積層されていてもよい。

【0015】

また、本発明のメタリック調積層フィルムは、上記のメタリック調積層フィルムにおいて、上記ウレタン樹脂 (C 2) が有するウレア結合量は、 0.14 mmol/g 以上 1.12 mmol/g 以下の範囲内であり、上記アクリル樹脂 (C 1) のガラス転移点は、 0°C 以上 100°C 以下の範囲内にあることが好ましい。

【0016】

また、本発明のメタリック調積層フィルムは、上記のメタリック調積層フィルムにおいて、上記クリヤー塗料は光硬化性を有し、光硬化前のクリヤー塗料を含んでなる上記クリヤー塗膜層（B）が有する破断伸び率は、80℃にて400%以上であり、光硬化後のクリヤー塗料を含んでなる上記クリヤー塗膜層（B）は、25℃にて80N/mm²以上のユニバーサル硬度を有し、かつ、20℃にて400kg/cm²以上の破断強度を有していることが好ましい。

【0017】

また、本発明のメタリック調積層フィルムは、上記のメタリック調積層フィルムにおいて、上記ガードフィルム層（A）が有する破断強度は、20℃にて10kg/cm²以上200kg/cm²以下の範囲内にあることが好ましい。

【0018】

上記の構成によれば、フリップフロップ性に優れたメタリック調の美観や、光輝感や光散乱性に優れたメタリック調積層フィルムを提供することができる。具体的には、I V（intensity value）値が200以上であり、S V（scatter value）値が100以上であり、フリップフロップ性に関するF F値が1.6以上であるメタリック調積層フィルムを得ることができる。それゆえ、上記メタル調積層フィルムを用いることにより、スプレー塗装による加飾によって得られるメタリック感の外観と同等レベル以上の優れた意匠性を有するメタリック調積層フィルムを提供することができる。

【0019】

特に、上記着色塗料が配向制御材（C4）を含んでいるので、上記アルミニウムフレークを含んでなる評価用塗膜が発現するI V値やS V値が比較的小さい場合にも、上記のように、高I V値、高S V値、高F F値を発現するメタリック調積層フィルムを得ることができる。

【0020】

また、上記メタリック調積層フィルムは、成型基材を加飾する際に、成型基材の三次元形状に対して優れた追随性を示し、加工性に優れている。それゆえ、上記メタリック調積層フィルムを用いれば、成型基材に加飾された上記メタリック

調積層フィルム表面の平滑性や、成型基材の三次元形状の再現性等の優れた外観特性を付与することができる。さらに、上記メタリック調積層フィルムを用いて、成型基材を加飾すれば、耐候性等の化学的特性や、耐擦傷性や耐衝撃性、上記メタリック調積層フィルムと成型基材との密着性等の物理的特性を付与することもできる。

【0021】

このように、本発明のメタリック調積層フィルムを用いることにより、優れた意匠性と成型基材を加飾する際の加工性とを両立することができる。これにより、スプレー塗装法による塗装に比べて、塗装場所の縮小、塗装時の工程管理の容易性、消費エネルギー等の経済性の向上を達成し、かつ、スプレー塗装法と同等レベル以上の意匠性や加工性を実現することができる。

【0022】

また、本発明の加飾成形体は、上記の課題を解決するために、上記のメタリック調積層フィルムを成型基材に加飾してなることを特徴としている。

【0023】

上記の構成によれば、上記のメタリック調積層フィルムを用いているので、フリップフロップ性に優れたメタリック感や、光輝感、光散乱性に優れた加飾成形体を提供することができる。また、上記加飾成形体表面のメタリック調積層フィルムの平滑性や膜厚の均一性等の外観特性、成型基材とメタリック調積層フィルムとの密着性や、耐候性、耐擦傷性、耐衝撃性等の化学的・物理的特性に優れた加飾成形体を提供することができる。

【0024】

【発明の実施の形態】

本発明の積層フィルム（メタリック調積層フィルム）は、互いに異なる塗装材料を含む塗膜層が複数積層してなり、キラキラとした光輝性及び高い光散乱性を有し、フリップフロップ性の高いメタリック調の美観を備えている。この積層フィルムを、接着剤等を用いて、自動車部品や電子部品等の成型品（成型基材）の表面に密着するように配置することによって、成型品表面にメタリック調の加飾を施すことができる。

【0025】

具体的には、本発明の積層フィルムは、ハイライト部分の光輝性を示す I V (intensity value) 値が 200 以上であり、表面の光散乱性を示す S V (scatter value) 値が 100 以上となっている。そのため、ハイライト部分では強い金属感を有し、シェイド部においても、ハイライト部よりも弱い金属感を有しているので、ハイライト部及びシェイド部の双方にて高い金属感を有するフリップフロップ性の高いメタリック調の積層フィルムを提供することができる。

【0026】

このフリップフロップ性は、後述するように、F F 値によって評価される。本発明の積層フィルムでは、F F 値は 1.6 以上となっている。この F F 値は、スプレー塗装による加飾によって得られるメタリック調の外観と同等レベル以上の F F 値であり、本発明の積層フィルムが優れたメタリック調の意匠性を備えていることを示している。

【0027】

また、本発明の積層フィルムは、成型品を加飾した場合の、成型品表面の積層フィルムの平滑性や積層フィルムの膜厚の均一性、成型品の三次元形状の再現性、積層フィルムと成型品との密着性、耐候性、耐擦傷性、耐衝撃性等の加工性にも優れている。

【0028】

それゆえ、本発明の積層フィルムを用いて成型品を加飾を好適に行うことができるとともに、加飾された成型品（加飾成形体）に、優れた意匠性を付与することができる。つまり、本発明の積層フィルムは、成型品を加飾する際の加工性と、加飾された成型品の意匠性とを両立してなるものである。

【0029】

上記のような加工性及び意匠性を得るために、本発明の積層フィルムは、ガードフィルム層 (A) 上に、クリアー塗料を塗装材料として含むクリアー塗膜層 (B)、着色塗料を塗装材料として含む着色塗膜層 (C) が順に形成されてなり、該着色塗料には、後述するように、光輝材 (C3) として少なくともアルミニウムフレークが含まれている。このアルミフレークを含んでなる評価用塗膜を用い

て評価したSV値が85以上であり、かつ該評価用塗膜を用いて評価したIV値が250以上となっている。さらに、上記着色塗料には、配向制御材(C4)とが含まれている。

【0030】

なお、詳細は後述するが、本発明の積層フィルムは、必要に応じて上記着色塗膜層(C)上に、さらに接着剤層、インナーフィルム層が順に形成されていてもよい。以下、これらについて順に説明する。

【0031】

[1] ガードフィルム層(A)

ガードフィルム層(A)は、後述するクリアー塗膜層(B)及び着色塗膜層(C)等に含まれる塗料を担持するための担持体であり、上記成型品に加飾を施す際の作業性を良好に保つために用いられる。また、上記成型品を積層フィルムにて加飾して加飾成形体を得た場合に、上記クリアー塗膜層(B)、着色塗膜層(C)等を保護して、上記成型品の表面の耐傷付性を向上するとともに、上記加飾成形体表面に平滑性を付与する。

【0032】

上記ガードフィルム層(A)が有する20℃における破断強度の下限値は、10kg/cm²以上であり、好ましくは50kg/cm²以上であるとよく、また、上限値は、200kg/cm²以下であり、好ましくは100kg/cm²以下であるとよい。破断強度が10kg/cm²未満であると、成型品を加飾した場合に積層フィルムの膜厚が不均一となり、破断強度が200kg/cm²を超えると、成型品に加飾を行う際に、成型品の三次元形状に対して追随性が低下し、好適な加飾を行うことが困難となる。

【0033】

なお、上記破断強度(kg/cm²)は、Tensilon HTM-500(商品名、TOYO BALDWIN社製)を用いて、20℃の温度条件下、50mm/minの引張速度にて、上記ガードフィルム層(A)を引張り、該ガードフィルム層(A)が破断したときに付与されていた単位面積当たりの力とする。

【 0 0 3 4 】

また、上記ガードフィルム層（A）は、20℃における破断伸び率が50%以上であることが好ましく、100%以上であるとより好ましい。破断伸び率が50%以上であれば、成型品の三次元形状に対して優れた追従性が発揮されるので、良好な加飾を行うことが可能になる。

【 0 0 3 5 】

上記破断伸び率（%）は、上記破断強度測定に使用した T e n s i l o n H T M - 5 0 0 を用いて決定される。すなわち、20℃の温度条件下、50mm/minの引張速度にて、上記ガードフィルム層（A）を引張り、該ガードフィルム層（A）が破断させる。そして、破断する時のガードフィルム層（A）の長さを、引張る前のガードフィルム層（A）の長さと比較することによって、上記破断伸び率を決定する。

【 0 0 3 6 】

さらに、加飾後の良好な光透過性を得るために、上記ガードフィルム層（A）は、波長365nmにおける光線透過率が50%以上であることが好ましく、70%以上であることがより好ましい。光線透過率が50%未満であると、成型品を加飾した後、ガードフィルム層（A）を介してクリヤー塗膜層（B）に光線を照射する際に、光線の透過率が低下し、上記クリヤー塗膜層（B）を光照射によって硬化させることが困難となる。

【 0 0 3 7 】

また、上記ガードフィルム層（A）は、積層フィルムによって加飾された成型品の表面を形成するので、水接触角が60度以上120度以下であることが好ましく、70度以上110度以下であることがより好ましい。水接触角が60度未満であると、成型品を加飾した後、ガードフィルム層（A）が剥離し難くなる。一方、水接触角が120度を越えると、ガードフィルム層（A）上にクリヤー塗膜層（B）の塗装材料であるクリヤー塗料を塗布する際に、クリヤー塗料のハジキが発生し、ガードフィルム層（A）上にクリヤー塗膜層（B）を良好に形成することが困難になる。

【 0 0 3 8 】

上記ガードフィルム層（A）は、上記の破断強度、破断伸び率、光線透過率、水接触角を有するものであれば、材質や形態等は特に限定されない。具体的には、ノバクリア（登録商標）S G 0 0 7（商品名、三菱化学社製）、ディアクレール（登録商標）シリーズ（三菱樹脂社製）等のポリエチレンテレフタレート（PET）系フィルム；オピュラン（登録商標）T P Xシリーズ（三井化学社製）、トレファン（登録商標）シリーズ（東レ合成フィルム社製）等のポリオレフィン系フィルム；アクリプレン（登録商標）シリーズ（三菱レイヨン社製）等のアクリル系フィルム等を挙げることができる。

【0 0 3 9】

また、上記ガードフィルム層（A）の形態としては、例えば、単一フィルム、共押出しフィルム、ラミネートフィルム、剥離処理が施されてなる剥離処理フィルム等を挙げることができる。上記剥離処理フィルムに施されている剥離処理は、特に限定されないが、シリコーン系処理、非シリコーン系処理、ウレタン樹脂コーティング処理等によって行えばよい。

【0 0 4 0】

[2] クリヤー塗膜層（B）

クリヤー塗膜層（B）は、積層フィルムに、耐候性、耐傷付性、耐衝撃性、耐水性等の物理的・化学的特性を付与するとともに、光沢性を発現させ、後述する着色塗膜層（C）によって与えられる色調を保護し、意匠性を向上させる。上記クリヤー塗膜層（B）は塗装材料であるクリヤー塗料を含んでなり、該クリヤー塗料は、電磁波（光）を照射することによって硬化する光硬化性を有するものであることが好ましい。このうち、成型品に加飾した後に照射される紫外線（UV）によって、硬化することができる紫外線硬化性を有するクリヤー塗料であることが好ましい。

【0 0 4 1】

上記クリヤー塗料が光硬化性を有している場合、電磁波（光）を照射する前のクリヤー塗膜層（B）、すなわちクリヤー塗料が硬化する前のクリヤー塗膜層（B）の破断伸び率は、8 0 ℃の温度条件下、4 0 0 %以上であることが好ましい。破断伸び率が4 0 0 %未満であると、成型品を積層フィルムで加飾する場合に

、クリヤー塗膜層（B）の流動状態が不均一になる。

【0 0 4 2】

なお、上記破断伸び率は、PET系フィルム上に、乾燥時の厚さが $40\mu\text{m}$ となるようにクリヤー塗料を塗布し、 80°C で15分間乾燥させた後、上記PET系フィルムを剥離してなる硬化前サンプルについて決定されるものである。すなわち、 80°C の温度条件下にて、上記したTensilon HTM-500を用いて、 $50\text{mm}/\text{min}$ の引張速度にて上記硬化前サンプルを引張り、該硬化前サンプルを破断させて、破断伸び率を決定する。

【0 0 4 3】

また、上記クリヤー塗料が硬化した場合のクリヤー塗膜層（B）が有するユニバーサル硬度（ N/mm^2 ）は、 25°C の温度条件下にて、 $80\text{N}/\text{mm}^2$ 以上であることが好ましく、 $120\text{N}/\text{mm}^2$ 以上であることがより好ましい。ユニバーサル硬度が $80\text{N}/\text{mm}^2$ 未満であると、クリヤー塗膜層（B）の耐擦傷性が低下する。

【0 0 4 4】

なお、上記ユニバーサル硬度は、ガードフィルム層（A）上にクリヤー塗膜層（B）を形成し、該クリヤー塗膜層（B）に与えられた加重によって評価されるものである。具体的には、フィッシャースコープ（登録商標）H-100（フィッシャー・インストルメンツ社製）を用いて、ガードフィルム層（A）上のクリヤー塗膜層（B）表面に、30秒かけて 5mN の加重を与え、この加重によってクリヤー塗膜層（B）が押し込まれたときの最大の深さを求める。そして、この最大の深さに基づいて、ユニバーサル硬度を評価する。

【0 0 4 5】

さらに、上記クリヤー塗料が硬化した場合のクリヤー塗膜層（B）の破断強度は、 20°C の温度条件下にて、 $400\text{kg}/\text{cm}^2$ 以上であることが好ましく、 $450\text{kg}/\text{cm}^2$ 以上であることがより好ましい。破断強度が $400\text{kg}/\text{cm}^2$ 未満であると、積層フィルムの耐擦傷性や耐衝撃性が低下する。また、上記クリヤー塗料が硬化した場合のクリヤー塗膜層（B）の破断伸び率は、5%以上であることが好ましく、7%以上であることがより好ましい。この破断伸び率が

5%未満であると、積層フィルムの耐擦傷性や屈曲性が低下することになる。

【0046】

なお、上記クリヤー塗料が硬化した場合のクリヤー塗膜層（B）の破断強度及び破断伸び率は、以下に示す硬化サンプルを用いて評価されるものである。すなわち、硬化サンプルは、PET系フィルム上に、乾燥時の厚さが40 μ mとなるようにクリヤー塗料を塗布し、80℃で15分間乾燥させる。次いで、この乾燥させたクリヤー塗料上にさらにPET系フィルムを配置し、光照射によってクリヤー塗料を硬化させ、上記PET系フィルムをいずれも剥離することによって作製される。

【0047】

この硬化サンプルを用いて、20℃の温度条件下にて、上記したTensile on HTM-500を用いて、50mm/minの引張速度にて上記硬化サンプルを引張り、該硬化サンプルを破断させて、破断強度及び破断伸び率を決定する。

【0048】

上記クリヤー塗膜層（B）は、上記の各条件を満たすクリヤー塗料を含んでなっていれば、該クリヤー塗料に含まれる成分としては特に限定されないが、アクリル系樹脂（B1）、ウレタン系オリゴマー（B2）、多官能モノマー（B3）、重合開始剤（B4）が含まれていることが好ましい。さらに、上記クリヤー塗料には、上記の各成分に加えて、バインダー用樹脂や架橋剤、紫外線吸収剤（UVA）や光安定剤（HALS）、表面調整剤、消泡剤、重合禁止剤、溶剤等の他の成分（B5）を含んでいてもよい。以下、これらについて、説明する。

【0049】

[2-1] アクリル系樹脂（B1）

アクリル系樹脂（B1）は、電磁波照射によってラジカル重合する反応性アクリル系樹脂であってもよく、あるいは、電磁波照射によっても反応性を示さない非反応性アクリル系樹脂であってもよい。

【0050】

反応性アクリル系樹脂としては、骨格がアクリル樹脂であって、かつ、ラジカ

ル重合が生じ得る重合性二重結合を有していれば特に限定されるものではない。
この重合性二重結合当量は、4 0 0 g 以上 5 0 0 0 g 以下であることが好ましく、
7 0 0 g 以上 2 0 0 0 g 以下であることがより好ましい。

【0 0 5 1】

上記重合性二重結合当量が 4 0 0 g 未満であると、硬化前のクリヤー塗膜表面に粘着性が生じ、好ましくない。また、クリヤー塗膜層 (B) の硬度が高くなりすぎて、柔軟性が低下する。これに対し、上記重合性二重結合当量が 5 0 0 0 g 当量を超えると、クリヤー塗膜層 (B) の硬度が低下する。

【0 0 5 2】

また、上記反応性アクリル系樹脂の重量平均分子量 MW は、3 0, 0 0 0 以上 2 0 0, 0 0 0 以下であることが好ましく、5 0, 0 0 0 以上 1 5 0, 0 0 0 以下であることがより好ましい。

【0 0 5 3】

上記重量平均分子量 MW が 3 0, 0 0 0 未満であると、硬化前のクリヤー塗料表面に粘着性が生じ、好ましくない。また、重量平均分子量 MW が 2 0 0, 0 0 0 を超えると、クリヤー塗料に含まれる反応性アクリル系樹脂以外の成分との相溶性が低下し、さらには、成型品を積層フィルムで加飾する場合に、クリヤー塗膜層 (B) の流動状態が不均一になる。

【0 0 5 4】

さらに、上記反応性アクリル系樹脂が有するガラス転移点 T_g は、4 0℃ 以上 1 2 0℃ 以下であることが好ましく、6 0℃ 以上 9 0℃ 以下であることがより好ましい。ガラス転移点 T_g が 4 0℃ 未満であると、硬化前のクリヤー塗膜表面に粘着性が生じ、好ましくない。また、ガラス転移点 T_g が 1 2 0℃ を超えると、硬くて脆いクリヤー塗膜層 (B) となる。

【0 0 5 5】

このような反応性アクリル系樹脂としては、例えば、MR 8 3 1 7 (固形分重量 4 2 %)、MR 8 3 1 8 (固形分重量 4 3. 5 %)、MR 8 3 1 9 (固形分重量 5 0 %) (いずれも、三菱レイヨン社製) 等を挙げることができ、これらのうち、1 種又は 2 種以上を用いればよい。

【0056】

また、非反応性アクリル系樹脂としては、骨格がアクリル樹脂であって、ラジカル重合性を有していないものであればよい。具体的には、重量平均分子量MWが30,000以上200,000以下であることが好ましく、50,000以上150,000以下であることがより好ましい。上記重量平均分子量MWが30,000未満であると、上記クリヤー塗料をガードフィルム層(A)上に塗布した硬化前のクリヤー塗膜表面に粘着性が生じる。これに対し、重量平均分子量MWが200,000を超えると、クリヤー塗料に含まれる非反応性アクリル系樹脂以外の成分との相溶性が低下し、成型品を積層フィルムで加飾する場合に、クリヤー塗膜層(B)の流動状態が不均一になる。

【0057】

さらに、上記非反応性アクリル系樹脂が有するガラス転移点T_gは、40℃以上120℃以下であることが好ましく、70℃以上110℃以下であることがより好ましい。ガラス転移点T_gが40℃未満であると、硬化前のクリヤー塗膜表面に粘着性が生じ、好ましくない。また、ガラス転移点T_gが120℃を超えると、硬くて脆いクリヤー塗膜層(B)となる。

【0058】

このような非反応性アクリル系樹脂としては、例えば、アクリル樹脂BR75(固形分重量100%、T_g=90℃、MW=85,000)、BR77(固形分重量100%、T_g=80℃、MW=60,000)、BR80(固形分重量100%、T_g=105℃、MW=95,000)、BR82(固形分重量100%、T_g=95℃、MW=150,000)(いずれも、三菱レイヨン社製)等を挙げることができ、これらのうち、1種又は2種以上を用いればよい。

【0059】

上記アクリル系樹脂(B1)、上記ウレタン系オリゴマー(B2)、多官能モノマー(B3)のそれぞれの固形分重量の合計量(B1+B2+B3)100重量部中のアクリル系樹脂(B1)の含有量は、下限値が29重量部以上であることが好ましく、より好ましくは39重量部以上がよい。また、上記合計量(B1+B2+B3)100重量部中の上記アクリル系樹脂(B1)の含有量の上限值

は、70重量部以下であることが好ましく、より好ましくは60重量部以下であるとよい。

【0060】

上記アクリル系樹脂(B1)の含有量が29重量部未満であると、上記クリヤー塗料をガードフィルム層(A)上に塗布した硬化前のクリヤー塗膜表面に粘着性が生じ、好ましくない。また、クリヤー塗膜層(B)の硬度や耐候性が低下するという問題もある。一方、上記アクリル系樹脂(B1)の含有量が70重量部を超えると、成型品を積層フィルムで加飾する場合に、クリヤー塗膜層(B)の流動状態が不均一になるだけでなく、クリヤー塗膜層(B)の破断強度が低下し、柔軟性も低下する。

【0061】

[2-2] ウレタン系オリゴマー(B2)

ウレタン系オリゴマー(B2)としては、ウレタン結合を介して、ラジカル重合が生じ得る重合性二重結合を導入してなるものであれば、特に限定されるものではない。具体的には、重量平均分子量MWが500以上10,000以下であることが好ましく、1,000以上3,000以下であることがより好ましい。

【0062】

上記重量平均分子量MWが500未満であると、クリヤー塗料が硬化する際の収縮が大きくなり、また、クリヤー塗膜層(B)の柔軟性が低下する。また、重量平均分子量MWが10,000を超えると、クリヤー塗料に含まれるウレタン系オリゴマー(B2)以外の成分との相溶性が低下し、クリヤー塗膜層(B)の破断強度も低下する。

【0063】

また、ウレタン系オリゴマー(B2)1分子当たりの重合性二重結合数が2以上6以下であることが好ましい。上記重合性二重結合数が2未満であると、クリヤー塗料の臭気がひどくなり、6を超えるとクリヤー塗膜層(B)の柔軟性が低下する。

【0064】

このようなウレタン系オリゴマー(B2)としては、例えば、エベクリルEB

8804/10EA (MW=1000、重合性二重結合数2、ダイセルUCB社製)、UV7000B (MW=3500、日本合成化学工業社製)、UF8001 (MW=3200、重合性二重結合数2、共栄社化学製)、UA306H (重合性二重結合数6、共栄社化学製)等を挙げることができる。上記のうち、1種又は2種以上を用いればよい。

【0065】

アクリル系樹脂 (B1)、該ウレタン系オリゴマー (B2)、多官能モノマー (B3)のそれぞれの固形分重量の合計量 (B1+B2+B3) 100重量部中の上記ウレタン系オリゴマー (B2)の含有量は、下限値が20重量部以上であることが好ましく、より好ましくは30重量部以上がよい。また、上記合計量 (B1+B2+B3) 100重量部中の上記ウレタン系オリゴマー (B2)の含有量の上限値は、70重量部以下であることが好ましく、より好ましくは60重量部以下であるとよい。

【0066】

上記ウレタン系オリゴマー (B2)の含有量が20重量部未満であると、成型品を加飾する場合に、クリヤー塗膜層 (B)の流動状態が不均一になる。また、クリヤー塗膜層 (B)の柔軟性が低下する。一方、上記ウレタン系オリゴマー (B2)の含有量が70重量部を超えると、上記クリヤー塗料をガードフィルム層 (A)上に塗布した硬化前のクリヤー塗膜表面に粘着性が生じ、好ましくない。

【0067】

[2-3] 多官能モノマー (B3)

多官能モノマー (B3)としては、官能基数が2以上の(メタ)アクリレート系モノマーであれば特に限定されない。

【0068】

具体的に、上記多官能モノマー (B3)としては、ポリエチレングリコールジ(メタ)アクリレート、NKエステル2G(新中村化学工業社製)等の2官能(メタ)アクリレート系モノマー；トリメチロールプロパントリ(メタ)アクリレート等の3官能(メタ)アクリレート系モノマー；ペンタエリスリトールテトラ(メタ)アクリレート等の4官能(メタ)アクリレート系モノマー；カヤラッド

(登録商標) D P C A 2 0 (日本化薬社製)等の6官能(メタ)アクリレート系モノマー等を挙げることができる。上記のうち、1種又は2種以上を用いればよい。

【0069】

アクリル系樹脂(B1)、該ウレタン系オリゴマー(B2)、多官能モノマー(B3)の固形分重量の合計量(B1+B2+B3)100重量部中の上記多官能モノマー(B3)の含有量は、下限値が1重量部以上となるように含まれていることが好ましく、上限値が、40重量部以下となるように含まれていることが好ましく、より好ましくは20重量部以下であるとよい。

【0070】

上記多官能モノマー(B3)の含有量が1重量部未満であると、クリヤー塗膜層(B)の硬度や破断強度が低下する。一方、上記多官能モノマー(B3)の含有量が40重量部を超えると、上記クリヤー塗料をガードフィルム層(A)上に塗布した硬化前のクリヤー塗膜表面に粘着性が生じ、好ましくない。また、上記クリヤー塗料が硬化する際の収縮が大きくなり、柔軟性も低下する。

【0071】

[2-4] 重合開始剤(B4)

重合開始剤(B4)としては、紫外線(UV)硬化用開始剤、熱硬化用ラジカル重合開始剤等、特に限定されるものではない。

【0072】

上記紫外線硬化用開始剤としては、例えば、ベンゾインメチルエーテル等のベンゾイン系化合物；2-エチルアントラキノン等のアントラキノン系化合物；ベンゾフェノン等のベンゾフェノン系化合物；ジフェニルスルフィド等のスルフィド系化合物；2,4-ジメチルチオキサントン等のチオキサントン系化合物；2,2-ジメトキシ-2-フェニルアセトフェノン等のアセトフェノン系化合物；2,4,6-トリメチルベンゾインジフェニルホスフィノキサイド等のホスフィノキサイド系化合物；イルガキュア(登録商標)-184, イルガキュア-819(いずれもチバスペシャルティケミカルズ社製)等を挙げることができる。これらの化合物のうち、1種又は2種以上を用いればよい。

【 0 0 7 3 】

上記熱硬化用ラジカル重合開始剤としては、有機過酸化物を挙げることができる、例えば、*t*-アミルパーオキシ-2-エチルヘキサノエート、ビス(4-*t*-ブチルシクロヘキシル)パーオキシジカーボネート、トリゴノックス(登録商標) 1 2 1-5 0(化薬アクゾ社製)等を挙げることができる。ラジカル重合開始剤としての有機過酸化物は、1種又は2種以上を用いればよい。

【 0 0 7 4 】

上記重合開始剤(B 4)の含有量は、アクリル系樹脂(B 1)、該ウレタン系オリゴマー(B 2)、多官能モノマー(B 3)のそれぞれの固形分重量の合計量(B 1+B 2+B 3) 1 0 0重量部に対して、下限値が0. 1重量部以上であることが好ましく、1重量部以上であることがより好ましい。また、上記重合開始剤(B 4)の含有量の上限値は、上記合計量(B 1+B 2+B 3) 1 0 0重量部に対して、2 0重量部以下であることが好ましく、1 0重量部以下であることがより好ましい。

【 0 0 7 5 】

上記重合開始剤(B 4)は、高価であるため、経済性の点からはできる限り少ない量を用いることが好ましいが、クリアー塗料の硬化性を確保するためには、上記合計量(B 1+B 2+B 3) 1 0 0重量部に対して、少なくとも0. 1重量部以上を含有していることが好ましい。

【 0 0 7 6 】

[2-5] その他の成分(B 5)

クリアー塗料には、上記したアクリル系樹脂(B 1)、ウレタン系オリゴマー(B 2)、多官能モノマー(B 3)、重合開始剤(B 4)の他に、通常、塗料材料として添加される化合物を含んでいてもよい。

【 0 0 7 7 】

上記その他の成分(B 5)としては、変性アクリル樹脂、ポリエステル樹脂、エポキシ樹脂、メラミン樹脂、ポリイソシアネート化合物、ブロックポリイソシアネート化合物等のバインダー用樹脂や架橋剤；チヌビン(登録商標) 4 0 0, 9 0 0, 1 1 3 0(チバススペシャルティケミカルズ社製)等の紫外線吸収剤(U

V A) ; サノール (登録商標) L S 2 9 2 , L S 7 7 0 (三共社製)、チヌビン 1 2 3 (チバススペシャルティケミカルズ社製) 等の光安定剤 (H A L S) ; を挙げることができる。この他、表面調整剤、消泡剤、重合禁止剤等を必要に応じて添加すればよい。

【 0 0 7 8 】

さらに、上記各成分を混合するための溶剤として、エステル系、エーテル系、アルコール系、アミド系、ケトン系、脂肪族炭化水素系、脂環族炭化水素系、芳香族炭化水素系等、塗料に用いられる従来公知の有機溶媒を、1 種又は 2 種以上を組み合わせて含んでもよい。

【 0 0 7 9 】

上記その他の成分 (B 5) の含有量は、特に限定されるものではない。

【 0 0 8 0 】

[3] 着色塗膜層 (C)

着色塗膜層 (C) は、成型品に所望の着色を施して意匠性を向上させるものである。また、成型品の加飾を行った場合に、成型品の素地を隠蔽して美観を良好に保つ素地遮蔽性を備えている。

【 0 0 8 1 】

上記着色塗膜層 (C) は、塗装材料である着色塗料を含んでなり、該着色塗料として、アクリル樹脂 (C 1) と、ウレタン樹脂 (C 2) と、光輝材 (C 3) と、配向制御材 (C 4) とが含まれている。上記着色塗料には、上記の各成分に加えて、さらに、紫外線吸収剤 (U V A)、光安定剤 (H A L S)、バインダー用樹脂や架橋剤、顔料、表面調整剤、消泡剤、導電性充填剤、溶剤等のその他の成分 (C 5) を含んでもよい。

【 0 0 8 2 】

以下、上記着色塗料に含まれる各成分について、説明する。

【 0 0 8 3 】

[3-1] アクリル樹脂 (C 1)

アクリル樹脂 (C 1) は、特に限定されないが、重量平均分子量 MW が 3, 0 0 0 以上 3 0, 0 0 0 以下であることが好ましく、1 0, 0 0 0 以上 2 0, 0 0

0 以下であることがより好ましい。重量平均分子量 MW が 3, 000 未満であると、着色塗膜層 (C) の破断強度が低下し、また、重量平均分子量 MW が 30, 000 を超えると、着色塗料に含まれるアクリル樹脂 (C1) 以外の成分との相溶性が低下する。

【0084】

また、上記アクリル樹脂 (C1) が有するガラス転移点 T_g の下限値は、0℃ 以上であることが好ましく、40℃ 以上であることがより好ましい。また、上記ガラス転移点 T_g の上限値は、100℃ 以下であることが好ましく、70℃ 以下であることがより好ましい。ガラス転移点 T_g が 0℃ 未満となると、着色塗膜層 (C) の破断強度が低下し、また、ガラス転移点 T_g が 100℃ を超えると、フリップフロップ性に優れたメタリック調の美観を有する積層フィルムを得ることが困難となる。

【0085】

上記範囲内の重量平均分子量 MW 及びガラス転移点 T_g を有するアクリル樹脂 (C1) としては、例えば、NBC2050-55 (固形分重量 55%、東レ社製)、NBC2058 (固形分重量 50%、東レ社製)、NBCワニス B (固形分重量 50%、三井東圧社製)、ACR9013 (固形分重量 50%、日本ペイント社製)、BAR010 (固形分重量 50%、日立化成社製) 等を挙げることができる。これらのうち、1 種又は 2 種以上を用いればよい。

【0086】

アクリル樹脂 (C1) 及びウレタン樹脂 (C2) のそれぞれの固形分重量の合計量 (C1+C2) 100 重量部中の上記アクリル樹脂 (C1) の含有量の下限値は、10 重量部以上であることが好ましく、20 重量部以上であることがより好ましい。また、上記アクリル樹脂 (C1) の含有量の上限値は、上記総量 (C1+C2) 100 重量部中に、80 重量部以下であることが好ましく、70 重量部以下であることがより好ましい。

【0087】

上記アクリル樹脂 (C1) の含有量の下限値が 10 重量部未満であると、クリヤー塗膜層 (B) と着色塗膜層 (C) との間の密着性が低下して層間剥離が生じ

、また、耐候性も低下する。これに対し、上記アクリル樹脂 (C1) の含有量の上限値が80重量部を超えると、着色塗膜層 (C) を形成する際の流動状態が不均一になり、着色塗膜層 (C) の柔軟性が低下する。

【0088】

[3-2] ウレタン樹脂 (C2)

ウレタン樹脂 (C2) は、特に限定されないが、重量平均分子量MWが10,000以上100,000以下であることが好ましく、40,000以上60,000以下であることがより好ましい。

【0089】

また、ウレア結合 ($-NH-CO-NH-$) 量の下限値が0.14 mmol/g以上であることが好ましく、0.56 mmol/g以上であることがより好ましい。また、ウレタン結合量の上限値は、1.12 mmol/g以下であることが好ましく、0.84 mmol/g以下であることがより好ましい。ウレタン結合量が0.14 mmol/g未満であると、着色塗膜層 (C) の破断強度が低下し、ウレタン結合量が1.12 mmol/gを超えると、着色塗膜層 (C) を形成する際の流動状態が不均一になり、着色塗料に含まれるウレタン樹脂 (C2) 以外の成分との相溶性が低下する。

【0090】

さらに、上記ウレタン樹脂 (C2) は、OH基、COOH基、NH₂基のうち、少なくとも1つ以上を含有していることが好ましく、特にOH基を含有していることが好ましい。

【0091】

上記ウレタン樹脂 (C2) としては、例えば、XE-75-H3 (固形分重量25%)、XE-75-H17 (固形分重量25%)、XE-75-H29 (固形分重量25%)、XE-75-H30 (固形分重量25%)、XE-75-H31 (固形分重量40%)、XE-75-H40 (固形分重量35%) (いずれも三井武田ケミカル社製) 等を挙げることができる。これらのうち、1種又は2種以上を用いればよい。

【0092】

アクリル樹脂 (C 1) 及びウレタン樹脂 (C 2) の固形分重量の合計量 (C 1 + C 2) 100 重量部中の上記ウレタン樹脂 (C 2) の含有量は、下限値が 20 重量部以上であることが好ましく、30 重量部以上であることがより好ましい。また、上記合計量 (C 1 + C 2) 100 重量部中の上記ウレタン樹脂 (C 2) の含有量の上限値は、90 重量部以下であることが好ましく、80 重量部以下であることがより好ましい。

【0093】

上記ウレタン樹脂 (C 2) の含有量の下限値が 20 重量部未満であると、着色塗膜層 (C) を形成する際の流動状態が不均一になり、また柔軟性も低下する。これに対し、上記ウレタン樹脂 (C 2) の含有量の上限値が 90 重量部を超えると、クリアー塗膜層 (B) と着色塗膜層 (C) との間の密着性が低下して層間剥離が生じ、また、耐候性も低下する。

【0094】

[3-3] 光輝材 (C 3)

光輝材 (C 3) は、少なくともアルミニウムフレークを含んでいればよく、該アルミニウムフレーク以外の成分が含まれていてもよい。

【0095】

上記アルミニウムフレークは、金属アルミニウムを主成分としてなり、粉末状であってもよく、ペースト状であってもよい。このアルミニウムフレークを用いることにより、積層フィルムにメタリック感を発現させることができる。

【0096】

本発明では、上記したように、I V 値が 200 以上であり、S V 値が 100 以上であり、かつ、F F 値が 1.6 以上である積層フィルムを得るために、以下に示す I V 値及び S V 値を発現させることができるアルミニウムフレークを用いることが好ましい。

【0097】

上記の I V 値、S V 値、F F 値の積層フィルムを得ることができれば、上記アルミニウムフレークとしては、特に限定されないが、該アルミニウムフレークを含んでなる後述する評価用塗膜を形成した場合に、所定以上の光輝性と光散乱性

とを発現することが好ましい。この光輝性及び光散乱性は、それぞれ、レーザー式メタリック感測定装置アルコープ（登録商標）LMR-200（商品名、関西ペイント社製）を用いて測定されるIV値及びSV値によって評価することができる。

【0098】

本発明では、後述する評価用塗膜を用いてIV値を評価した場合に、IV値の下限値が250以上であることが好ましく、300以上であることがより好ましい。IV値が250未満であると、積層フィルムのハイライト部分でのメタリック調の外観を得ることができなくなる。

【0099】

また、本発明では、上記評価用塗膜を用いてSV値を評価した場合に、SV値が85以上であることが好ましく、95以上であることがより好ましい。SV値が85未満となると、積層フィルムのシェイド部分にて、メタリック調の外観を得ることが困難となる。

【0100】

なお、本発明の上記評価用塗膜は、アクリル系塗料液（R241塗料液）にアルミニウムフレークを分散してなるアルミ塗料液を、樹脂素材に塗布して乾燥させてなるものであり、具体的には、下記の手順にて作成される。

【0101】

すなわち、R241塗料液（日本ビー・ケミカル社製）に対して、顔料重量濃度（PWC）が15重量%となるように、アルミニウムフレークを添加して攪拌し、アルミニウムフレークが分散してなる分散液を得る。その後、この分散液に、NK#2カップを用いて、25℃にて粘度が12秒となるように、キシレンを添加してアルミ塗料液を得る。次いで、ABS樹脂（アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン共重合体）素材表面に、上記アルミ塗料液を乾燥したときの膜厚が15 μ mになるようにスプレー塗装する。続いて、ウェットオンウェットで上記R241クリヤー塗料液を乾燥したときの膜厚が40 μ mになるようにスプレー塗装する。その後、80℃で30分間焼付けを行って、上記アルミ塗料液及び上記R241クリヤー上塗塗料を乾燥させ、評価用塗膜とする。

【0 1 0 2】

さらに、上記アルミニウムフレークの平均粒径は、 $2\mu\text{m}$ 以上 $50\mu\text{m}$ 以下であることが好ましく、 $5\mu\text{m}$ 以上 $35\mu\text{m}$ 以下であることがより好ましい。平均粒径が $2\mu\text{m}$ 未満であると光輝感が低下し、 $50\mu\text{m}$ を超えるとブツが発生しやすくなる。

【0 1 0 3】

具体的には、上記アルミニウムフレークとして、9 1 - 0 5 6 2 アルペースト（登録商標）（固形分重量 7 1 %）、9 3 - 0 6 4 7 アルペースト（固形分重量 7 1 %）、9 7 - 0 5 3 4 アルペースト（固形分重量 7 2 %）、MG - 1 0 0 0 アルペースト（固形分重量 7 0 %）（いずれも、東洋アルミニウム社製）等を挙げることができる。

【0 1 0 4】

上記アルミニウムフレークの含有量は、アクリル樹脂（C 1）及びウレタン樹脂（C 2）のそれぞれの固形分重量の合計量（C 1 + C 2）1 0 0 重量部に対して、下限値が 1 重量部以上であることが好ましく、5 重量部以上であることがより好ましい。また、上記アルミニウムフレークの含有量の上限値は、上記合計量（C 1 + C 2）1 0 0 重量部に対して、3 0 重量部以下であることが好ましく、2 0 重量部以下であることがより好ましい。

【0 1 0 5】

上記アルミニウムフレークの含有量が 1 重量部未満であると、メタリック調の美観を有する積層フィルムを得ることが困難となる。また、上記アルミニウムフレークの含有量が 3 0 重量部を超えると、クリアー塗膜層（B）と着色塗膜層（C）との間の密着性が低下し、さらに着色塗膜層（C）の凝集力も低下する。

【0 1 0 6】

また、光輝材（C 3）に含まれる上記アルミニウムフレーク以外の成分としては、例えば、干渉マイカ、ホワイトマイカ等のマイカ光輝材；アルミニウム以外の金属又は合金等の、無着色又は着色された金属製光輝材を挙げることができる。これらの成分のうち 1 種又は 2 種以上を組み合わせ用いればよく、その含有量は、特に限定されない。

【0 1 0 7】**[3-4] 配向制御材 (C 4)**

配向制御材 (C 4) は、着色塗膜層 (C) 中にて、上記アルミニウムフレークの配向を制御する。この配向制御材 (C 4) を用いることによって、低い S V 値を示すアルミニウムフレークが使用された場合にも、高い S V 値を有する積層フィルムを得ることができる。

【0 1 0 8】

上記配向制御材 (C 4) としては、特に限定されないが、体質顔料及び／又は樹脂ビーズを用いればよい。上記体質顔料としては、例えば、タルク、クレイ、カオリン、沈降性硫酸バリウム等を挙げることができるが、このうちタルクが特に好ましい。

【0 1 0 9】

また、上記樹脂ビーズとしては、平均粒径が $5 \mu\text{m}$ 以上 $50 \mu\text{m}$ 以下であることが好ましく、 $10 \mu\text{m}$ 以上 $30 \mu\text{m}$ 以下であることがより好ましい。上記平均粒径が $5 \mu\text{m}$ 未満であると、十分な配向制御効果が得られなくなる。これに対し、上記平均粒径が $50 \mu\text{m}$ を超えると、着色塗膜層 (C) に凹凸 (ブツ) が生じる。

【0 1 1 0】

具体的には、上記樹脂ビーズとして、アートパール (登録商標) G 8 0 0 透明、アートパール G 4 0 0 B K (いずれも、根上工業社製)、テクポリマー (登録商標) M B、テクポリマー E M A (いずれも、積水化成品工業社製) 等のアクリル樹脂ビーズ；アートパール C 8 0 0 (根上工業社製) 等のウレタン樹脂ビーズ；ポリエステル樹脂ビーズ等を挙げることができる。

【0 1 1 1】

上記配向制御材 (C 4) の含有量は、アクリル樹脂 (C 1) 及びウレタン樹脂 (C 2) のそれぞれの固形分重量の合計量 (C 1 + C 2) 1 0 0 重量部に対して、下限値が 2 重量部以上であることが好ましく、5 重量部以上であることがより好ましい。また、上記配向制御材 (C 4) の含有量の上限值は、上記合計量 (C 1 + C 2) 1 0 0 重量部に対して、2 0 重量部以下であることが好ましく、1 5

重量部以下であることがより好ましい。

【0112】

上記配向制御材（C4）の含有量が2重量部未満であると、特にSV値の高いメタリック調の美観を有する積層フィルムを得ることが困難となり、上記配向制御材（C4）の含有量が20重量部を超えると、クリアー塗膜層（B）と着色塗膜層（C）との間の密着性が低下し、また、着色塗料層（C）の凝集力が低下する。

【0113】

[3-5] その他の成分（C5）

着色塗膜層（C）には、上記したアクリル樹脂（C1）、ウレタン樹脂（C2）、光輝材（C3）、配向制御材（C4）の他に、通常、塗料材料として添加される化合物を含んでいてもよい。

【0114】

上記その他の成分（C5）としては、バインダー用樹脂や架橋剤、顔料、溶剤、紫外線吸収剤（UVA）、光安定剤（HALS）、表面調整剤、消泡剤、導電性充填剤等を含んでいてもよい。上記バインダー用樹脂や架橋剤としては、例えば、変性アクリル樹脂、ポリエステル樹脂、エポキシ樹脂、メラミン樹脂、ポリイソシアネート化合物、ブロックイソシアネート化合物等を挙げることができる。また、溶剤として、エステル系、エーテル系、アルコール系、アミド系、ケトン系、脂肪族炭化水素系、脂環族炭化水素系、芳香族炭化水素系等、通常、塗料に用いられる有機溶媒を、1種又は2種以上を組み合わせる添加してもよい。

【0115】

さらに、上記顔料として、アゾキレート系顔料、不溶性アゾ系顔料、縮合アゾ系顔料、ジケトピロロピロール系顔料、ベンズイミダゾロン系顔料、フタロシアニン系顔料、インジゴ系顔料、ペノリン系顔料、ペリレン系顔料、ジオキササン系顔料、キナクリドン系顔料、イソシンドリノン系顔料等の有機着色顔料；二酸化チタン、黄色酸化鉄、黄鉛、ベンガラ、カーボンブラック等の無機着色顔料等を挙げることができる。これらの顔料のうち、1種又は2種以上を用いればよい。

【0116】

また、上記表面調整剤として、BYK053（ビッケミーージャパン社製）を用いてもよい。

【0117】

上記その他の成分（C5）の含有量は、特に限定されるものではない。

【0118】

[4] 接着剤層

接着剤層は、成型品を積層フィルムにて加飾する際に、積層フィルムを成型品表面に密着させて接着させるために用いられる。

【0119】

接着剤層に含まれる接着剤としては、従来公知の接着剤であれば特に限定されないが、例えば、バイロン（登録商標）UR-3200（東洋紡社製）、UR-1361ET（アロンエバーグリップ社製）等を挙げることができる。

【0120】

[5] インナーフィルム層

インナーフィルム層は、積層フィルムを巻き取り保存する際に、ガードフィルム層と接着剤層との融着を防止するために、必要に応じて形成される。インナーフィルム層に用いられるインナーフィルムとしては、特に限定されないが、ポリエチレンフィルム、ポリプロピレンフィルム、ポリエチレン／ポリプロピレンの共押出しフィルム又はラミネートフィルム、延伸ポリエチレンテレフタレートフィルム等を挙げることができる。

【0121】

具体的には、トーセロ（登録商標）TAF-511（トーセロ社製）、BO-2500（東レ社製）等を挙げることができる。

【0122】

インナーフィルム層は、成型品を加飾する際に剥離されるので、インナーフィルム層の剥離を好適に行い得るように、上記の各フィルムの表面には、剥離処理が施されていてもよい。

【0123】

次に、上記の各層を有してなる積層フィルムの製造方法について説明する。

【 0 1 2 4 】

本実施の形態では、上記クリヤー塗料及び着色塗料は、適当な溶剤に溶解して用いられる。そのため、まず、上記クリヤー塗料に含まれる各成分を、上記にて説明したように、適当な溶剤を用いて混合し、クリヤー塗料溶液を調製する。また、上記着色塗料についても同様に、着色塗料に含まれる各成分を適当な溶剤と混合し、着色塗料溶液を調製する。

【 0 1 2 5 】

次いで、ガードフィルム層（A）上に、上記クリヤー塗料溶液を、所望する厚さのクリヤー塗膜層（B）が得られるように塗布する。塗布方法としては、特に限定されないが、例えば、スプレーによる吹付け塗布、アプリータやバーコータ、ダイコーター、コンマコーター、ローラブラシ、はけ、へらを用いた塗布等を挙げることができる。このうち、アプリータを用いた塗布が特に好ましい。上記いずれかの塗布方法によって、クリヤー塗料溶液を塗布した後、該クリヤー塗料溶液中の溶剤を除去するために、加温乾燥を行って、クリヤー塗膜層（B）を形成する。

【 0 1 2 6 】

続いて、上記クリヤー塗膜層（B）上に、上記着色塗料溶液を、所望する厚さの着色塗膜層（C）が得られるように塗布する。塗布方法としては、特に限定されないが、例えば、スプレーによる吹付け塗布、アプリータや、ダイコータ、バーコータ、ロールコータ、コンマコータ、ローラブラシ、はけ、へら等を用いて塗布すればよい。上記塗布方法にて、着色塗料溶液を塗布した後、該着色塗料溶液中の溶剤を除去するために、加温乾燥を行って、着色塗膜層（B）を形成する。

【 0 1 2 7 】

次いで、上記着色塗膜層（B）上に、所望する厚さの接着剤層が得られるように、接着剤を塗布する。塗布方法としては、特に限定されないが、例えば、スプレーによる吹付け塗布、アプリータや、ダイコータ、バーコータ、ロールコータ、コンマコータ、ローラブラシ、はけ、へら等を用いた塗布等を挙げることができる。接着剤層は、上記のいずれかの手法によって塗布された接着剤を加温乾

燥することによって得られる。そして、必要に応じて、インナーフィルムをゴムロール等によってラミネートし、インナーフィルム層を形成すれば、本発明の積層フィルムを得ることができる。

【0128】

以上のようにして得られた積層フィルムを用いて成型品を加飾する場合には、従来公知の手法と同様に行えばよく、特に限定されるものではない。すなわち、積層フィルムからインナーフィルム層を剥離し、接着剤層が成型品表面に面するようにして、成型品表面に積層フィルムを密着するように、該積層フィルムを圧着させて加飾する。その後、クリヤー塗膜層（B）に反応性のクリヤー塗料を用いた場合には、電磁波照射を行い、クリヤー塗料を硬化させる。なお、積層フィルムを成型品に密着させる場合には、真空条件下にて行うことが好ましい。

【0129】

これにより、成型品表面に、順に、着色塗膜層（C）、クリヤー塗膜層（B）が形成され、最も外側がガードフィルム層（A）となっている加飾成形体を得られる。

【0130】

なお、本発明の積層フィルムによって好適に加飾を施すことができる成型品は、メタリック調の意匠性が要求される成型品に加飾を施したものであれば特に限定されないが、例えば、バンパー、フロントアンダースポイラー、リヤーアンダースポイラー、サイドアンダースカート、サイドガーニッシュ、ドアミラー等の自動車部品、携帯電話やオーディオ製品、冷蔵庫、ファンヒータ、照明器具等の家電製品の筐体、洗面化粧台等を挙げることができる。

【0131】

【実施例】

〔積層フィルムの製造例〕

＜クリヤー塗料溶液の調製＞

攪拌機を備えた容器に、アクリル系樹脂（B1）、ウレタン系オリゴマー（B2）、多官能モノマー（B3）を入れ、攪拌しながら、さらに重合開始剤（B4）、紫外線吸収剤（UVA）、光安定剤（HALS）を加え、最後に、トルエン

／酢酸エチルエステル／イソプロピルアルコール＝80／5／15の重量比の溶剤を添加した。これらを30分間攪拌して、クリヤー塗料溶液を得た。

【0132】

＜着色塗料溶液の調製＞

攪拌機を備えた容器に、アクリル樹脂（C1）及びウレタン樹脂（C2）を入れ、攪拌しながら、さらにアルミニウムフレーク、配向制御材（C4）、表面調整剤を加え、最後に、溶剤としてトルエンを添加して30分間攪拌し、着色塗料溶液を得た。

【0133】

＜積層フィルムの作製＞

ガードフィルム層（A）上に、乾燥したときの膜厚（以下、乾燥膜厚）が40 μ mのクリヤー塗膜層（B）が得られるように、上記クリヤー塗料溶液を、アプリケーションタを用いて塗布し、80℃にて15分間乾燥させてクリヤー塗膜層（B）を形成した。なお、以下では、ガードフィルム層（A）上にクリヤー塗膜層（B）が形成されてなるものを、（A+B）層フィルムと記載する。

【0134】

次いで、上記（A+B）層フィルムのクリヤー塗膜層（B）上に、乾燥膜厚が20 μ mの着色塗膜層（C）が得られるように、アプリケーションタを用いて上記着色塗料溶液を塗布し、その後、80℃にて15分間乾燥させ、着色塗膜層（C）を形成した。

【0135】

続いて、着色塗膜層（C）上に、乾燥膜厚が10 μ mの接着剤層が得られるように、接着剤（バイロンUR-3200、東洋紡社製）を、バーコータを用いて塗布し、80℃にて15分間乾燥させ、接着剤層を形成した。最後に、トーセロTAF-511（トーセロ社製）を、ゴムロールを用いてラミネートし、インナーフィルム層を形成し、インナーフィルム付き積層フィルムを得た。

【0136】

〔積層フィルムによって加飾された成形体の製造例〕

1) 加飾成形体（X1）及びUV硬化成形体（X2）の作製

上下ボックスからなる両面真空成形装置（商品名 N G F - 0 9 1 2、布施真空社製）内に装備された上下昇降テーブル上に、1 5 0 mm×1 5 0 mm×3 mm の A B S 製成型基材（成型品）を載置した。その後、上記にて得たインナーフィルム付き積層フィルムのインナーフィルム層を剥離し、上記両面真空成形装置の成型基材（成型品）の上部にあるシートクランプ枠に、インナーフィルム層を剥離した積層フィルム（以下、積層フィルムと記載）をセットした。続いて、上下ボックス内の真空度が 9 9 . 0 k P a になるように減圧し、近赤外線ヒータを用いて積層フィルムの温度が 9 0 ℃になるまで加熱し、成型基材を上昇させて、成型基材と積層フィルムとを密着させ、5 秒間保持した。その後、上ボックスのみを大気圧に開放し、積層フィルムで加飾された加飾成形体（X 1）を得た。

【0 1 3 7】

さらに、上記加飾成形体（X 1）のガードフィルム層（A）側から、8 0 W / c m²の高圧水銀灯を用いて、2 0 0 0 m J / c m²の光量の紫外線を照射し、クリヤー塗膜層（B）のクリヤー塗料を硬化させ、U V（紫外線）硬化成形体（X 2）を得た。

【0 1 3 8】

2）加飾成形体（Y 1）及びU V 硬化成形体（Y 2）の作製

上記 1）にて用いた成型基材に代えて、直径 1 5 0 mm の A B S 製半球状成型基材を用いた以外は、上記 1）と同様の手法にて、加飾成形体（Y 1）及びU V 硬化成形体（Y 2）を得た。

【0 1 3 9】

〔ガードフィルム層（A）の評価〕

ガードフィルム層（A）に用いられるガードフィルムを 1 0 mm×5 0 mm にカットして、破断伸び率（％）及び破断強度（k g / c m²）を評価した。

【0 1 4 0】

すなわち、T e n s i l o n H T M - 5 0 0（商品名、T O Y O B A L D W I N 社製）を用い、2 0 ℃の温度条件下、5 0 mm / m i n の引張速度にて上記ガードフィルムを引張り、破断した時のガードフィルムについて破断伸び率を決定し、さらに、該ガードフィルムが破断したときに与えられていた力を破断強

度として決定した。

【0 1 4 1】

〔クリヤー塗膜層（B）の評価〕

クリヤー塗膜層（B）について、以下の評価を行った。

【0 1 4 2】

＜表面不粘着性の評価＞

クリヤー塗料溶液を乾燥することによって、ガードフィルム層（A）上にクリヤー塗膜層（B）が形成されて得られた上記（A+B）層フィルムを 8 0℃で 1 5 分間乾燥し、2 5℃の温度条件下にて 5 分間放置した後、該（A+B）層フィルムのクリヤー塗膜層（B）表面のタックの有無を指触によって判定した。タックがない場合には、クリヤー塗膜層（B）表面が不粘着性であるので合格（○）とし、タックが有る場合には、クリヤー塗膜層（B）表面に粘着性があるので不合格（×）とした。

【0 1 4 3】

＜耐擦傷性の評価＞

上記（A+B）層フィルムに対して、8 0 W / c m²の高圧水銀灯を用いて、2 0 0 0 m J / c m²の光量の紫外線を照射し、硬化（A+B）層フィルムを得た。

【0 1 4 4】

上記にて得た硬化（A+B）層フィルムを用い、該硬化（A+B）層フィルムのクリヤー塗膜層（B）上にガーゼを 8 枚重ね、該ガーゼ上に 5 0 0 g の分銅を載置して、磨耗試験機内を 1 0 0 往復させた。その後、クリヤー塗膜層（B）表面を目視にて観察した。観察の結果、クリヤー塗膜層（B）表面に傷がない場合を合格（○）とし、傷がある場合を不合格（×）として評価した。

【0 1 4 5】

＜ユニバーサル硬度の評価＞

フィッシャースコープ H - 1 0 0（フィッシャー・インストルメンツ社製）を用いて、2 5℃の温度条件下、上記にて得た硬化（A+B）層フィルムのクリヤー塗膜層（B）表面に、3 0 秒かけて 5 m N の加重を与えるように負荷を加え、

この加重によってクリヤー塗膜層 (B) が押し込まれたときの最大の深さを求めた。求められた最大の深さに基づいて、硬度を算出し、ユニバーサル硬度 (N/mm^2) を決定した。

【0146】

<破断伸び率及び破断強度の評価>

クリヤー塗料が硬化する前のクリヤー塗膜層 (B) の破断伸び率 (%) と、クリヤー塗料が硬化した後のクリヤー塗膜層 (B) の破断伸び率 (%) 及び破断強度 (kg/cm^2) を評価した。

【0147】

1) クリヤー塗料が硬化する前のクリヤー塗膜層 (B) の破断伸び率の評価

PET系フィルムであるルミラー (登録商標) S-10 (東レ社製) 上に、乾燥時の厚さが $40\text{ }\mu\text{m}$ となるように、上記クリヤー塗料溶液を塗布し、 80°C で15分間乾燥させて乾燥サンプルを得た。この乾燥サンプルを $10\text{ mm} \times 50\text{ mm}$ にカットし、さらに上記ルミラー S-10 を剥離して、クリヤー塗料が硬化していないクリヤー塗膜層 (B) を有する硬化前サンプルを得た。

【0148】

次いで、上記した Tensilon HTM-500 を用い、 80°C の温度条件下、 50 mm/min の引張速度にて上記硬化前サンプルを引張り、破断した時の硬化前サンプルについて、破断伸び率を決定した。

【0149】

2) クリヤー塗料が硬化した後のクリヤー塗膜層 (B) の破断伸び率及び破断強度の評価

上記乾燥サンプルのクリヤー塗料上に、さらに、上記ルミラー S-10 を配置した後、 80 W/cm^2 の高圧水銀灯を用いて、 2000 mJ/cm^2 の光量の紫外線を照射し、クリヤー塗料が硬化してなるクリヤー塗膜層 (B) を有する硬化後サンプルを得た。該硬化後サンプルを $10\text{ mm} \times 50\text{ mm}$ にカットし、クリヤー塗膜層 (B) の両面のルミラー S-10 を剥離して、破断評価用サンプルとした。

【0150】

次いで、上記と同様、Tensilon HTM-500を用い、20℃の温度条件下、50mm/minの引張速度にて上記破断評価用サンプルを引張り、破断した時の破断評価用サンプルについて破断伸び率を決定し、さらに破断評価用サンプルが破断した時に与えられていた力を破断強度として決定した。

【0151】

〔アルミニウムフレークの評価〕

上記着色塗料溶液に含まれるアルミニウムフレークを含んでなる評価用塗膜を作製し、該評価用塗膜について、レーザー式メタリック感測定装置アルコープLMR-200（商品名、関西ペイント社製）を用いて、IV値、SV値、FF値を測定した。

【0152】

＜評価用塗膜の作製＞

R241塗料液（日本ビー・ケミカル社製）を攪拌しながら、顔料重量濃度（PWC）が15重量%となるようにアルミニウムフレークを添加し、該アルミニウムフレークが分散してなる分散液を得た。その後、この分散液に、NK#2カップを用いて、25℃にて粘度が12秒となるように、キシレンを添加してアルミ塗料液を得た。

【0153】

次いで、ABS樹脂（アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン共重合体）素材表面に、上記アルミ塗料液を乾燥したときに、その膜厚が15μmになるようにスプレー塗装した。続いて、ウェットンウェットで、上記R241塗料液を乾燥したときの膜厚が40μmとなるようにスプレー塗装した。その後、80℃で30分間焼付けを行って、上記アルミ塗料液及び上記R241クリヤー上塗塗料を乾燥させ、膜厚が55μmであるアルミ評価用塗膜を得た。

【0154】

＜IV値、SV値、FF値の測定＞

アルコープLMR-200の取扱い説明書に従って、上記評価用塗膜について、IV値、SV値、FF値を測定した。

【0155】

〔積層フィルムによって加飾された成形体の評価〕

積層フィルムによって加飾された成形体について、以下の評価を行った。

【0 1 5 6】

＜I V 値、S V 値、F F 値の評価＞

上記にて得られたU V硬化成形体（X 2）のガードフィルム層（A）を剥離し、上記アルコープLMR-200を用いて、クリアー塗膜層（B）側からI V 値、S V 値、F F 値を測定した。

【0 1 5 7】

メタリック調の基準値は、I V 値200、S V 値100、F F 値1.6であり、上記の測定によって得られた各値が、この基準値以上であれば、メタリック調であるとして、合格とした。

【0 1 5 8】

＜密着性の評価＞

上記にて得られたU V硬化成形体（X 2）のガードフィルム層（A）を剥離し、クリアー塗膜層（B）表面にて、J I S K-5400-8.5.2 碁盤目テープ法に準じた密着試験を行った。密着試験の結果、クリアー塗膜層（B）に、剥離やカケ等の異常がみられない場合には合格（○）とし、異常がみられた場合には不合格（×）とした。

【0 1 5 9】

＜耐候性の評価＞

上記にて得られたU V硬化成形体（X 2）のガードフィルム層（A）を剥離し、クリアー塗膜層（B）側から、サンシャインウェザオメータ試験を1000時間行い、サンシャインウェザオメータ試験を行う前と、上記サンシャインウェザオメータ試験を行った後とを比較し、表面の光沢、色差、ワレの有無を目視で評価した。

【0 1 6 0】

テスト後U V硬化成形体（X 2）の表面について、テストと比べた場合に、光沢、色差、ワレのいずれにおいても異常が認められなければ合格（○）とし、光沢、色差、ワレの少なくとも1つに異常が認められれば不合格（×）とした。

【0 1 6 1】

＜成形性の評価＞

上記にて得られた加飾成形体（Y 1）のクリアー塗膜層（B）及び着色塗膜層（C）の流動状態の均一性、層の厚さの均一性、成形基材の形状の再現性について、目視で評価した。

【0 1 6 2】

上記クリアー塗膜層（B）及び着色塗膜層（C）のいずれの層においても、流動状態の均一性、層の厚さの均一性、成形基材の形状の再現性に異常がみられない場合には、合格（○）とした。また、クリアー塗膜層（B）及び／又は着色塗膜層（C）に、流動状態の均一性、層の厚さの均一性、成形基材の形状の再現性のうちのいずれかの異常がみられた場合には、不合格（×）とした。

【0 1 6 3】

〔実施例 1 ～ 3〕

表 1 に示す [a] ガードフィルム層（A）、[b] クリヤー塗料溶液、[c] 着色塗料溶液を用い、上記手順にて積層フィルムを作製するとともに、該積層フィルムによって加飾成形体を作製し、上記の各評価を行った。その結果を表 3 に示す。

【0 1 6 4】

なお、表 3 では、上記アルコープ LMR-200 にてメータが振り切れるために測定不可能な 400 を超える I V 値、2.0 を超える F F 値については、これらの値に「<」を付し、メータが振り切れたことを示している。

【0 1 6 5】

また、本実施例及び以下に示す実施例及び比較例にて、積層フィルムの作製に用いた使用材料の詳細については、表 1 1 及び表 1 2 に示すとおりである。

【0 1 6 6】

【表 1】

	実施例 1		実施例 2		実施例 3	
	使用量 (g)	固形分の 重量(g)	使用量 (g)	固形分の 重量(g)	使用量 (g)	固形分の 重量(g)
[c] 着色塗料溶液						
C1: アクリル樹脂 NBC2050-55	72.7	40.0	72.7	40.0	72.7	40.0
C2: ウレタン樹脂 XE-75-H40	171.4	60.0	171.4	60.0	171.4	60.0
C3: 光輝材 91-05627ルペ-スト	15.0	10.7	15.0	10.7	15.0	10.7
C4: 配向制御材 ミクロエースP-4 アートパールC800	10.0 —	10.0 —	5.0 —	5.0 —	— 10.0	— 10.0
C5: その他の成分 表面調整剤BYK053 トルエン	2.0 76.3	2.0 —	2.0 67.0	2.0 —	2.0 76.3	2.0 —
総量	347.4	122.7	333.1	117.7	347.4	122.7
固形分重量 (%)	35	—	35	—	35	—
[b] クリヤー塗料溶液						
B1: アクリル系樹脂 MR8319	100.0	50.0	100.0	50.0	100.0	50.0
B2: ウレタン系オリゴマー エポキシEB8804/10EA	50.0	45.0	50.0	45.0	50.0	45.0
B3: 多官能モノマー カヤラッドDPCA20 NKエステル2G	2.5 2.5	2.5 2.5	2.5 2.5	2.5 2.5	2.5 2.5	2.5 2.5
B4: 重合開始剤 イルガキュア-819	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
B5: その他の成分 UVA チェン400 HALS サノールS292 溶剤*1	2.5 1.5 92.8	2.5 1.5 —	2.5 1.5 92.8	2.5 1.5 —	2.5 1.5 92.8	2.5 1.5 —
総量	254.8	107.0	254.8	107.0	254.8	107.0
固形分重量 (%)	42	—	42	—	42	—
[a] ガードフィルム層 (A)						
ノバクリアーSG007	使用		使用		使用	

*1 溶剤: トルエン/酢酸エチルエステル/イソプロピルアルコール=80/5/15 (重量比)

【0 1 6 7】

〔比較例 1・2〕

表 2 に示す [a] ガードフィルム層 (A)、[b] クリヤー塗料溶液、[c] 着色塗料溶液を用い、上記手順にて積層フィルムを作製するとともに、該積層フィルムによって加飾成形体を作製し、上記の各評価を行った。その結果を表 3 に示す。

【0 1 6 8】

【表 2】

	比較例 1		比較例 2	
	使用量 (g)	固形分の重量 (g)	使用量 (g)	固形分の重量 (g)
[c] 着色塗料溶液				
C1: アクリル樹脂 NBC2050-55	72.7	40.0	72.7	40.0
C2: ウレタン樹脂 XE-75-H40	171.4	60.0	171.4	60.0
C3: 光輝材 91-05627ルベ-スト	15.0	10.7	15.0	10.7
C4: 配向制御材 ミクロエースP-4	0	0	25.0	25.0
C5: その他の成分 表面調整剤BYK053	2.0	2.0	2.0	2.0
トルエン	57.8	—	104.2	—
総量	318.9	112.7	390.3	137.7
固形分重量 (%)	35	—	35	—
[b] クリヤー塗料溶液				
B1: アクリル系樹脂 MR8319	100.0	50.0	100.0	50.0
B2: ウレタン系オリゴマー エポクリルEB8804/10EA	50.0	45.0	50.0	45.0
B3: 多官能モノマー カヤラッドDPCA20	2.5	2.5	2.5	2.5
NKエステル2G	2.5	2.5	2.5	2.5
B4: 重合開始剤 イルガキュア-819	3.0	3.0	3.0	3.0
B5: その他の成分 UVA チキソン400	2.5	2.5	2.5	2.5
HALS サノールS292	1.5	1.5	1.5	1.5
溶剤*1	92.8	—	92.8	—
総量	254.8	107.0	254.8	107.0
固形分重量 (%)	42	—	42	—
[a] ガードフィルム層 (A)				
ノバクリアーSG007	使用		使用	

*1 溶剤: トルエン/酢酸エチルエステル/イソプロピルアルコール=80/5/15 (重量比)

【0169】

【表 3】

		実施例			比較例	
		1	2	3	1	2
ガードフィルム層 (A)						
破断伸び率 (%)		400 ≤				
破断強度 (kg/cm ²)		90				
クリアー塗料層 (B)						
表面不粘着性		○				
耐擦傷性		○				
硬度 (N/mm ²)		150				
＜硬化前サンプル＞						
破断伸び率 (%)		480				
＜硬化後サンプル＞						
破断伸び率 (%)		7				
破断強度 (kg/cm ²)		530				
着色塗料層 (C)						
ウレア結合量 (mmol/g)		0.70				
アクリル樹脂のT _g (°C)		50				
評価用塗膜						
I V 値		400				
S V 値		95				
F F 値		1.81				
加飾された成形体						
* ² I V 値	220	250	240	400 <	120	
* ² S V 値	130	100	110	40	170	
* ² F F 値	1.7	1.8	1.8	2.0 <	1.0	
密着性	○	○	○	○	×	
耐候性	○	○	○	○	○	
成形性	○	○	○	○	○	

*²メタリック調の基準値: I V 値 200、S V 値 100、F F 値 1.6

【0170】

〔実施例 4・5〕

表 4 に示す [a] ガードフィルム層 (A)、[b] クリヤー塗料溶液、[c] 着色塗料溶液を用い、上記手順にて積層フィルムを作製するとともに、該積層フィルムによって加飾成形体を作製し、上記の各評価を行った。その結果を表 5 に示す。

【0171】

【表4】

	実施例 4		実施例 5	
	使用量 (g)	固形分の重量 (g)	使用量 (g)	固形分の重量 (g)
[c] 着色塗料溶液				
C1: アクリル樹脂 NBC2050-55	72.7	40.0	72.7	40.0
C2: ウレタン樹脂 XE-75-H40	171.4	60.0	171.4	60.0
C3: 光輝材 91-0562アルベスト	15.0	10.7	15.0	10.7
C4: 配向制御材 ミクロエースP-4	15.0	15.0	5.0	5.0
アートパールC800	—	—	5.0	5.0
C5: その他の成分 表面調整剤BYK053	2.0	2.0	2.0	2.0
トルエン	85.6	—	76.3	—
総量	361.7	127.7	347.4	122.7
固形分重量 (%)	35	—	35	—
[b] クリヤー塗料溶液				
B1: アクリル系樹脂 MR8319	100.0	50.0	100.0	50.0
B2: ウレタン系ポリマー エポクリルEB8804/10EA	50.0	45.0	50.0	45.0
B3: 多官能モノマー カヤラッドDPCA20	2.5	2.5	2.5	2.5
NKエステル2G	2.5	2.5	2.5	2.5
B4: 重合開始剤 イルガキュア-819	3.0	3.0	3.0	3.0
B5: その他の成分 UVA チェン400	2.5	2.5	2.5	2.5
HALS サノールS292	1.5	1.5	1.5	1.5
溶剤*1	92.8	—	92.8	—
総量	254.8	107.0	254.8	107.0
固形分重量 (%)	42	—	42	—
[a] ガードフィルム層 (A)				
オピュランTPX-X44B	使用		使用	

*1 溶剤: トルエン/酢酸エチルエステル/イソプロピルアルコール=80/5/15 (重量比)

【0172】

【表5】

		実施例 4	実施例 5
ガードフィルム層 (A)			
破断伸び率 (%)		400 ≤	
破断強度 (kg/cm ²)		72	
クリアー塗料層 (B)			
表面不粘着性		○	
耐擦傷性		○	
硬度 (N/mm ²)		150	
<硬化前サンプル>			
破断伸び率 (%)		480	
<硬化後サンプル>			
破断伸び率 (%)		7	
破断強度 (kg/cm ²)		530	
着色塗料層 (C)			
ウレタ結合量 (mmol/g)		0.70	
アクリル樹脂のT _g (°C)		50	
評価用塗膜			
I V 値		400	
S V 値		95	
F F 値		1.81	
加飾された成形体			
* ² I V 値		200	225
* ² S V 値		150	120
* ² F F 値		1.6	1.75
密着性		○	○
耐候性		○	○
成形性		○	○

*²メタリック調の基準値:

I V 値 200、S V 値 100、F F 値 1.6

【0173】

〔実施例 6・7〕

表6に示す [a] ガードフィルム層 (A)、[b] クリヤー塗料溶液、[c] 着色塗料溶液を用い、上記手順にて積層フィルムを作製するとともに、該積層フィルムによって加飾成形体を作製し、上記の各評価を行った。その結果を表7に

示す。

【 0 1 7 4 】

【表 6】

	実施例 6		実施例 7	
	使用量 (g)	固形分の重量 (g)	使用量 (g)	固形分の重量 (g)
[c] 着色塗料溶液				
C1: アクリル樹脂 NBC2058	140.0	70.0	—	—
ACR9013	—	—	40.0	20.0
C2: ウレタン樹脂 XE-75-H3	120.0	30.0	—	—
XE-75-H29	—	—	320.0	80.0
C3: 光輝材 91-05627ルベ-スト	15.0	10.7	15.0	10.7
C4: 配向制御材 ミクロエースP-4	10.0	10.0	10.0	10.0
C5: その他の成分 表面調整剤BYK053	2.0	2.0	2.0	2.0
トルエン	60.4	—	0	—
総量	347.4	122.7	351.0	122.7
固形分重量 (%)	35	—	35	—
[b] クリヤー塗料溶液				
B1: アクリル系樹脂 MR8319	70.0	35.0	130.0	65.0
B2: ウレタン系オリゴマー エペクリルEB8804/10EA	72.2	65.0	33.3	30.0
B3: 多官能モノマー カヤラッドDPCA20	0	0	2.5	2.5
NKエステル2G	0	0	2.5	2.5
B4: 重合開始剤 イルガキュア-819	3.0	3.0	3.0	3.0
B5: その他の成分 UVA チェン400	2.5	2.5	2.5	2.5
HALS サノールS292	1.5	1.5	1.5	1.5
溶剤* ¹	105.6	—	79.5	—
総量	254.8	107.0	254.8	107.0
固形分重量 (%)	42	—	42	—
[a] ガードフィルム層 (A)				
ノバクリアーSG007	—		使用	
オピュランTPX-X44B	使用		—	

*¹ 溶剤: トルエン/酢酸エチルエステル/イソプロピルアルコール=80/5/15 (重量比)

【0175】

【表7】

	実施例 6	実施例 7
ガードフィルム層 (A)		
破断伸び率 (%)	400 ≤	400 ≤
破断強度 (kg/cm ²)	72	90
クリアー塗料層 (B)		
表面不粘着性	○	○
耐擦傷性	○	○
硬度 (N/mm ²)	120	140
<硬化前サンプル>		
破断伸び率 (%)	600	410
<硬化後サンプル>		
破断伸び率 (%)	15	9
破断強度 (kg/cm ²)	400	460
着色塗料層 (C)		
ウル7結合量 (mmol/g)	0.98	0.56
アクリル樹脂のT _g (°C)	70	10
評価用塗膜		
I V 値	400	
S V 値	95	
F F 値	1.81	
加飾された成形体		
* ² I V 値	200	230
* ² S V 値	140	120
* ² F F 値	1.6	1.75
密着性	○	○
耐候性	○	○
成形性	○	○

*2メタリック調の基準値:

I V 値 200、S V 値 100、F F 値 1.6

【0176】

〔実施例 8～10〕

表 8 に示す [a] ガードフィルム層 (A)、[b] クリヤー塗料溶液、[c] 着色塗料溶液を用い、上記手順にて積層フィルムを作製するとともに、該積層フィルムによって加飾成形体を作製し、上記の各評価を行った。その結果を表 10

に示す。

【 0 1 7 7 】

【表 8】

	実施例 8		実施例 9		実施例 10	
	使用量 (g)	固形分の 重量(g)	使用量 (g)	固形分の 重量(g)	使用量 (g)	固形分の 重量(g)
[c] 着色塗料溶液						
C1: アクリル樹脂 NBC2050-55	72.7	40.0	72.7	40.0	72.7	40.0
C2: ウレタン樹脂 XE-75-H40	171.4	60.0	171.4	60.0	171.4	60.0
C3: 光輝材 91-05627ルベ [®] -スト	15.0	10.7	15.0	10.7	15.0	10.7
C4: 配向制御材 ミクロエースP-4	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
C5: その他の成分 表面調整剤BYK053	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
トルエン	76.3	—	76.3	—	76.3	—
総量	347.4	122.7	347.4	122.7	347.4	122.7
固形分重量 (%)	35	—	35	—	35	—
[b] クリヤー塗料溶液						
B1: アクリル系樹脂 MR8319	90.0	45.0	—	—	—	—
BR77	—	—	50.0	50.0	—	—
BR82	—	—	—	—	50.0	50.0
B2: ウレタン系リコマー エ [®] クリルEB8804/10EA	27.8	25.0	44.4	40.0	44.4	40.0
B3: 多官能モノマー カヤラッドDPCA20	15	15	5	5	5	5
NKエステル2G	15	15	5	5	5	5
B4: 重合開始剤 イルガキュア-819	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
B5: その他の成分 UVA チズビ [®] ン400	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
HALS サノールLS292	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
溶剤 ^{*1}	100.0	—	143.4	—	143.4	—
総量	254.8	107.0	254.8	107.0	254.8	107.0
固形分重量 (%)	42	—	42	—	42	—
[a] ガードフィルム層 (A)						
ノバクリアーSG007	使用		使用		使用	

*¹ 溶剤: トルエン/酢酸エチルエステル/イソプロピルアルコール=80/5/15 (重量比)

【 0 1 7 8 】

〔比較例 3 ～ 5〕

表 9 に示す [a] ガードフィルム層 (A)、[b] クリヤー塗料溶液、[c] 着色塗料溶液を用い、上記手順にて積層フィルムを作製するとともに、該積層フィルムによって加飾成形体を作製し、上記の各評価を行った。その結果を表 1 0 に示す。

【 0 1 7 9 】

【表 9】

	比較例 3		比較例 4		比較例 5	
	使用量 (g)	固形分の 重量(g)	使用量 (g)	固形分の 重量(g)	使用量 (g)	固形分の 重量(g)
[c] 着色塗料溶液						
C1: アクリル樹脂 NBC2050-55	72.7	40.0	9.1	5.0	9.1	5.0
C2: ウレタン樹脂 XE-75-H40	171.4	60.0	271.4	95.0	271.4	95.0
C3: 光輝材 91-05627ルベ-スト	15.0	10.7	15.0	10.7	15.0	10.7
C4: 配向制御材 ミクロエースP-4	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
C5: その他の成分 表面調整剤BYK053	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
トルエン	76.3	—	39.9	—	39.9	—
総量	347.4	122.7	347.4	122.7	347.4	122.7
固形分重量 (%)	35	—	35	—	35	—
[b] クリヤー塗料溶液						
B1: アクリル系樹脂 MR8319	40.0	20.0	100.0	50.0	100.0	50.0
B2: ウレタン系リコマー エポクリルEB8804/10EA	88.9	80.0	50.0	45.0	50.0	45.0
B3: 多官能モノマー カヤラッドDPCA20	0	—	2.5	2.5	2.5	2.5
NKエステル2G	0	—	2.5	2.5	2.5	2.5
B4: 重合開始剤 イルガキュア-819	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
B5: その他の成分 UVA 717 400	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
HALS サノールS292	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
溶剤* ¹	118.9	—	92.8	—	92.8	—
総量	254.8	107.0	254.8	107.0	254.8	107.0
固形分重量 (%)	42	—	42	—	42	—
[a] ガードフィルム層 (A)						
ノバクリアーSG007	使用		使用		—	
フッ素アクリル酸DX10S1540	—		—		使用	

*¹ 溶剤: トルエン/酢酸エチルエステル/イソプロピルアルコール=80/5/15 (重量比)

【0180】

【表10】

	実施例			比較例		
	8	9	10	3	4	5
ガードフィルム層(A)						
破断伸び率 (%)	400≦					400≦
破断強度 (kg/cm ²)	90					308
クリアー塗料層(B)						
表面不粘着性	○	○	○	×	○	○
耐擦傷性	○	○	○	×	○	○
硬度 (N/mm ²)	160	120	130	62	150	150
<硬化前サンプル>						
破断伸び率 (%)	400	520	460	610	480	
<硬化後サンプル>						
破断伸び率 (%)	5	6	5	26	7	
破断強度 (kg/cm ²)	580	420	440	280	530	
着色塗料層(C)						
ウレア結合量 (mmol/g)	0.70					
アクリル樹脂のT _g (°C)	50					
評価用塗膜						
I V 値	400					
S V 値	95					
F F 値	1.81					
加飾された成形体						
* ¹ I V 値	220	220	220	220	180	180
* ¹ S V 値	130	130	130	130	125	125
* ¹ F F 値	1.7	1.7	1.7	1.7	1.1	1.1
密着性	○	○	○	○	×	×
耐候性	○	○	○	×	×	×
成形性	○	○	○	○	○	×

*¹メタリック調の基準値: I V 値 200、S V 値 100、F F 値 1.6

【0181】

【表 11】

	製造元	固形重量分	分子量	諸物性等
C1: アクリル樹脂				
NBC2050-55	東レ	55 %	16,000	* ³ OHV=40 KOH mg/g
NBC2058		50 %	16,000	* ³ OHV=40 KOH mg/g
ACR9013	日本ペイント	50 %	6,500	* ³ OHV=150 KOH mg/g
C2: ウレタン樹脂				
XE-75-H40	三井武田ケミカル	35 %	56,000	* ³ OHV=20 KOH mg/g
XE-75-H3		25 %	69,000	* ³ OHV=0 KOH mg/g
XE-75-H29		25 %	60,000	* ³ OHV=20 KOH mg/g
C3: 光輝材				
91-05627 ¹ ペ-スト	東洋アルミニウム	71 %	—	評価用塗膜： I V値=400, S V値=95, F F値=1.81
C3: 配向制御材				
ミクロエースP-4	日本タルク	100 %	—	体質顔料
アートパールC800	根上工業	100 %	—	ウレタン樹脂ビーズ
C5: その他の成分				
表面調整剤 BYK053	ビックケミー ジャパン	100 %	—	—

*³OHV：水酸基価

*³OHV: 水酸基価

【0182】

【表 12】

使用材料	製造元	固形重量分	分子量	諸物性等
B1: アクリル系樹脂				
MR8319	三菱レイヨン	50 %	70,000	重合性二重結合当量 : 950 g, * ³ OH V = 59 KOH mg/g, 酸価 : 30 KOH mg/g
BR 7 7		100 %	60,000	* ⁴ T g = 80°C, 酸価 : 19 KOH mg/g
BR 8 2		100 %	150,000	* ⁴ T g = 95°C, 酸価 : 0 KOH mg/g
B2: ウレタン系ポリマー				
イソクレポEB804/10EA	ダイセルUCB	90 %	1,000	重合性二重結合数 : 2
B3: 多官能モノマー				
カヤラッドDPCA20	日本化薬	100 %	807	重合性二重結合数 : 6
NK エステル 2 G	新中村化学工業	100 %	242	重合性二重結合数 : 2
B4: 重合開始剤				
イルガキュア-819	チバ・ソリテイクミカス	100 %	—	—
B5: その他の成分				
紫外線吸収剤 (UVA)	チバ・ソリテイクミカス	100 %	—	—
チヌピン400				
光安定剤 (HALS)	三共	100 %	—	—
サノールLS292				
A: ガードフィルム層				
ノバクリア-SG007	三菱化学	—	—	水接触角 : 76度, 透過率 (波長365nmの光) : 80 %
オピュランTPX-X44B	三井化学	—	—	水接触角 : 100度, 透過率 (波長365nmの光) : 73 %
フッ素74DX10S1540	電気化学工業	—	—	水接触角 : 80度, 透過率 (波長365nmの光) : 70 %

*³OHV: 水酸基価*⁴Tg: ガラス転移点

【0183】

【発明の効果】

本発明のメタリック調積層フィルムは、以上のように、ガードフィルム層 (A

）上にクリヤー塗膜層（B）が積層されてなり、該クリヤー塗膜層（B）上に、着色塗料を塗布することによって着色塗膜層（C）が形成されてなり、上記着色塗料は、光輝材（C3）として少なくともアルミニウムフレークを含み、さらに配向制御材（C4）を含むものである。

【0184】

それゆえ、フリップフロップ性に優れたメタリック調の美観や、光輝感や光散乱性に優れ、スプレー塗装による加飾によって得られるメタリック感の外観と同等レベル以上の優れた意匠性を有するメタリック調積層フィルムを提供することができる。特に、上記着色塗料が配向制御材（C4）を含んでいるので、上記アルミニウムフレークを含んでなる評価用塗膜が発現するIV値やSV値が比較的小さい場合にも、高IV値、高SV値、高FF値を発現するメタリック調積層フィルムを得ることができる。

【0185】

また、上記メタリック調積層フィルムは、成型基材を加飾する際に、成型基材の三次元形状に対して優れた追随性を示すので、成型基材に加飾された上記メタリック調積層フィルム表面の平滑性や、成型基材の三次元形状の再現性等の優れた外観特性を付与することができる。さらに、上記メタリック調積層フィルムを用いて、成型基材を加飾すれば、耐候性等の化学的特性や、耐擦傷性や耐衝撃性、上記メタリック調積層フィルムと成型基材との密着性等の物理的特性を付与することもできる。

【0186】

それゆえ、本発明のメタリック積層フィルムを用いれば、例えば、バンパー、フロントアンダースポイラー、リヤーアンダースポイラー、サイドアンダースカート、サイドガーニッシュ、ドアミラー等の自動車部品、携帯電話やオーディオ製品、冷蔵庫、ファンヒータ、照明器具等の家電製品の筐体、洗面化粧台等に好適に加飾を施すことができる。特に、本発明のメタリック調積層フィルムは、メタリック感に優れているので、上記の自動車部品に用いた場合には、自動車のボディ部と同様のメタリック感を発現させることができる。これにより、外観上の違和感を低減し、意匠性を向上することができる。

【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 成型基材の加飾に際して優れた加工性を有し、かつ、加飾された成型品に対して、従来の塗装法と同等以上の意匠性を付与し得るメタリック調積層フィルム及びそれを用いた加飾成形体を提供する。

【解決手段】 本発明のメタリック調積層フィルムは、ガードフィルム層（A）と、クリヤー塗膜層（B）と、着色塗料を塗布することによって形成される着色塗膜層（C）とを有している。着色塗料には、少なくともアルミニウムフレークを含む光輝材（C 3）と、配向制御材（C 4）が含まれている。

【選択図】 なし

【書類名】 手続補正書
【整理番号】 FP15094275
【提出日】 平成16年 4月23日
【あて先】 特許庁長官 殿
【事件の表示】
【出願番号】 特願2003- 94275
【補正をする者】
【識別番号】 593135125
【氏名又は名称】 日本ビー・ケミカル株式会社
【補正をする者】
【識別番号】 000230054
【氏名又は名称】 日本ペイント株式会社
【補正をする者】
【識別番号】 000005326
【氏名又は名称】 本田技研工業株式会社
【代理人】
【識別番号】 100080034
【弁理士】
【氏名又は名称】 原 謙三
【電話番号】 06-6351-4384
【手続補正1】
【補正対象書類名】 特許願
【補正対象項目名】 発明者
【補正方法】 変更
【補正の内容】
【発明者】
【住所又は居所】 大阪府枚方市招提大谷2丁目14番1号 日本ビー・ケミカル株式会社内
【氏名】 北村 昌弘
【発明者】
【住所又は居所】 大阪府枚方市招提大谷2丁目14番1号 日本ビー・ケミカル株式会社内
【氏名】 斎藤 芳彦
【発明者】
【住所又は居所】 大阪府枚方市招提大谷2丁目14番1号 日本ビー・ケミカル株式会社内
【氏名】 長谷 高和
【発明者】
【住所又は居所】 大阪府寝屋川市池田中町19番17号 日本ペイント株式会社寝屋川事業所内
【氏名】 高橋 孝一
【発明者】
【住所又は居所】 埼玉県和光市中央1丁目4番1号 株式会社本田技術研究所内
【氏名】 大金 仁
【発明者】
【住所又は居所】 埼玉県和光市中央1丁目4番1号 株式会社本田技術研究所内
【氏名】 小島 圭介

認定・付加情報

特許出願の番号	特願 2003-094275
受付番号	50400695732
書類名	手続補正書
担当官	小菅 博 2143
作成日	平成16年 6月16日

<認定情報・付加情報>

【補正をする者】

【識別番号】	593135125
【住所又は居所】	大阪府枚方市招提大谷 2-14-1
【氏名又は名称】	日本ビー・ケミカル株式会社

【補正をする者】

【識別番号】	000230054
【住所又は居所】	大阪府大阪市北区大淀北 2丁目1番2号
【氏名又は名称】	日本ペイント株式会社

【補正をする者】

【識別番号】	000005326
【住所又は居所】	東京都港区南青山二丁目1番1号
【氏名又は名称】	本田技研工業株式会社

【代理人】

申請人	
【識別番号】	100080034
【住所又は居所】	大阪府大阪市北区天神橋 2丁目北 2番 6号 大和 南森町ビル 原謙三国際特許事務所
【氏名又は名称】	原 謙三

【書類名】 出願人名義変更届
【整理番号】 VP15094275
【提出日】 平成16年 3月26日
【あて先】 特許庁長官 殿
【事件の表示】
 【出願番号】 特願2003- 94275
【承継人】
 【識別番号】 000005326
 【氏名又は名称】 本田技研工業株式会社
【承継人代理人】
 【識別番号】 100080034
 【弁理士】
 【氏名又は名称】 原 謙三
 【電話番号】 06-6351-4384
【手数料の表示】
 【予納台帳番号】 003229
 【納付金額】 4,200円

認定・付加情報

特許出願の番号	特願 2003-094275
受付番号	50400504013
書類名	出願人名義変更届
担当官	小菅 博 2143
作成日	平成16年 8月 9日

<認定情報・付加情報>

【承継人】

【識別番号】	000005326
【住所又は居所】	東京都港区南青山二丁目1番1号
【氏名又は名称】	本田技研工業株式会社

【承継人代理人】

申請人

【識別番号】	100080034
【住所又は居所】	大阪府大阪市北区天神橋2丁目北2番6号 大和 南森町ビル 原謙三国際特許事務所
【氏名又は名称】	原 謙三

特願 2 0 0 3 - 0 9 4 2 7 5

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [5 9 3 1 3 5 1 2 5]

1. 変更年月日	1 9 9 3 年 7 月 1 4 日
[変更理由]	新規登録
住 所	大阪府枚方市招提大谷 2 - 1 4 - 1
氏 名	日本ビー・ケミカル株式会社

特願 2 0 0 3 - 0 9 4 2 7 5

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [0 0 0 2 3 0 0 5 4]

1. 変更年月日	1 9 9 0 年 8 月 6 日
[変更理由]	新規登録
住 所	大阪府大阪市北区大淀北 2 丁目 1 番 2 号
氏 名	日本ペイント株式会社

特願 2 0 0 3 - 0 9 4 2 7 5

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[0 0 0 0 0 5 3 2 6]

1. 変更年月日

1 9 9 0 年 9 月 6 日

[変更理由]

新規登録

住 所

東京都港区南青山二丁目 1 番 1 号

氏 名

本田技研工業株式会社